

阳泉施工涂料单组份沥青漆

产品名称	阳泉施工涂料单组份沥青漆
公司名称	廊坊四隆防腐材料有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	细度:200 涂刷性:便捷 韧度:10
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村
联系电话	13172185780

产品详情

阳泉施工涂料单组份沥青漆

沥青漆防腐涂料要用于埋地或水下钢质输油,输气,供水,供热管道的外壁防腐,也适用于各类钢构造,码头,船只,水闸,煤气储罐,炼油化工厂设备防腐及混凝土管,污水池,楼顶防水层,卫生间,地下室等混凝土构造的防水和防渗漏。

环氧沥青漆防腐涂料是以环氧树脂和煤沥青为成膜物,增加各种防锈颜料,绝缘性填料,增韧剂,流平剂,稀释剂,防沉剂等制成,B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料,增加颜填料制成。利用煤沥青改性环氧树脂制成的环氧煤沥青防腐漆,归纳了煤焦油沥青和环氧树脂的长处,得到耐酸、耐碱、耐水、耐溶剂、耐油和附着性、保色性、热安稳定性、电绝缘性杰出的涂层。

阳泉施工涂料单组份沥青漆

环氧煤沥青漆施工时,须注意天气和温度的变化,雨、雾、雪天或相对湿度大于80%时,不宜施工。

玻璃布的厚度为0.1mm或0.12mm,经纬度密度为12×10根/cm²或12×12根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布,受潮的玻璃布应烘干后才能使用。

钢铁表面的焊缝须达到表面无棱角、光滑、无焊瘤、无毛刺。如果焊缝高于2mm,则用底漆和滑石粉调成粘度适宜的腻子,在底漆表面干后抹在焊缝两侧,并刮平,使其成为过渡曲面,避免缠玻璃布时出现真空。

环氧煤沥青漆进行厚涂施工时,以不流淌为宜,配制时一般不必加入稀释剂,但若环境温度过低,

粘度较大时，可添加稀释剂1%~5%，同时适当增加固化剂。

外观检查：对涂装的管道须逐根检查，并做到防腐涂层平整，无皱折和鼓气。针孔检查：可用电火花检测仪检测，中等级为2000V，加强级为3000V，特加强级为5000V，平均每45m²发生火花不超过1处，即为合格。如不合格，针孔处须补涂。

环氧煤沥青漆补口方法：补口防腐层与管体防腐层的搭接不少于100mm，搭接处的表面处理需达到St3，擦净、无污物。

阳泉施工涂料单组份沥青漆

常用配套方案：

埋地管道防腐：埋地管道配套玻璃纤维布材料涂装。环氧煤沥青底漆+玻璃纤维布+环氧煤沥青面漆+玻璃纤维布+环氧煤沥青面漆

环氧煤沥青防腐钢管产物简介：分为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为次要成膜物，增添各类防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，树脂鳞片B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，增添颜填料制成。本产物发卖时A、B组份配套供应，施工时按比例夹杂，搅拌均匀后在划按时间内用完。常见的有一布两油，三油两布，三布四油，三布五油，六油两布，四布六油。

环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为次要成膜物，增添各类防锈颜料、绝缘性填料、环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观：底漆甲组分铁赤色，乙组分玄色，面漆均为玄色。拥有优异的耐化学介质侵蚀性和优良的物理机

器机

能，粘结

力好，涂膜坚韧，

并有优异的电绝缘性和抗渗入性，抗

杂散电流和抗微生物腐蚀性，[环氧玻璃鳞片涂料](#)

。成膜后，可削减施工道数。环氧煤沥青底漆和树脂鳞片面漆次要的施行尺度《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层手艺尺度》和《钢质管道液体环氧涂料内防腐层手艺尺度》。次要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐。