

# PP 韩国韩华道达尔 GH43 加纤30%

产品名称	PP 韩国韩华道达尔 GH43 加纤30%
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩华TOTAL 型号:GH43 产地:GF30%
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

供应加纤30%PP 韩国韩华道达尔 GH43 原料

物性(一般 Grade)

物理性质 实验方法 实验条件 单位 GH41 GH42 GH43

物理物性

熔指数 ASTM D1238 230 g/10min 12 10 5.0

比重 ASTM D792 - - 0.97 1.04 1.13

机械性和热稳定性

拉伸强度(降伏) kg/Cm<sup>2</sup> 600 900 1100

伸长率 (扯断)

ASTM D638 50mm/min

% 5 4 3

弯曲强度 850 1100 1500

弯曲回弹率

ASTM D790 5mm/min kg/Cm<sup>2</sup>

28000 42000 60000

Izod 冲击强度 ASTM D256 23 kgcm/cm 8 10 13

热蠕变温度 ASTM D648 4.6kg/Cm<sup>2</sup> 160 162 163

表面硬度 ASTM D785 Rockwell R-Scale 113 114 115

加工&蠕变性能

成型收缩率 SAMSUNG

TOTAL 法

2mm ( t ) % 0.4~1.1 0.3~1.0 0.2~0.9

难燃性 UL94 - - HB

(1/16")

HB

(注) 上述 DATA是根据说明材料的代表值, 使用了注塑成型标准实验

测定的物性指数。根据加工条件的不同,数据可能产生略微变化