

# 沙伯基础FR15U/抗UV防火ABS/FR15U

产品名称	沙伯基础FR15U/抗UV防火ABS/FR15U
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

### 抗UV防火ABS/FR15U/沙伯基础FR15U

长期供应ABS 沙伯基础 FR15U 抗UV 阻燃级本公司大量供应：通用塑料：ABS、PMMA、SAN (AS)、GPPS、HIPS、PP、PE；食品级ABS、食品级AS、食品级PS、食品级PP等。工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、ABS+PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA610、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、PC/PET、PC+聚脂、PCT、PBT/PC、CA；食品级PC、食品级PA、食品级POM、医用级PBT等。特种工程塑料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PET、PSF、PES PCTG等

。温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，若需要材料详细物性资料及环保证书等，请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与大力支持。如果不符合您们的要求，可以包退包换，验货满意后，长期供应的新老客户每吨都按市场价供货，原厂原包，经销批发，已通过三方机构认证，让您购物更加放心。本公司一贯坚持“以质量好创造价值、以价格低赢得优势、以诚信服务满意客户”的营销宗旨拓展市场，欢迎新老客户来电来函垂询订购。

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	熔体流动速率	230 /3.8kg	ASTM D-1238	3.3
	物理性能	比重	ASTM D-792	1.19
机械性能	模具收缩率	Flow,3.20mm	ASTM D-955	0.50-0
	拉伸模量		ASTM D-638	207
	拉伸屈服强度		ASTM D-638	37.8
	拉伸断裂强度		ASTM D-638	30.3
	拉伸屈服伸长率		ASTM D-638	2.4
	拉伸断裂伸长率		ASTM D-638	17
	弯曲模量	50.0mm Span	ASTM D-790	234
	弯曲屈服强度	50.0mm Span	ASTM D-790	67.6
	IZOD缺口冲击强度	23	ASTM D-256	214
	电气性能	体积电阻率		IEC 60093
介电强度		3.20mm,in Oil	IEC 60243-1	20.0

热性能	热变形温度	0.45MPa, 未退火, 3.20mm	ASTM D-648		86.1
	热变形温度	1.80MPa, 未退火, 3.20mm	ASTM D-648		75.0
	维卡软化温度		ASTM D-1525		93.9
	CLTE	Flow, -40TO40	ASTM E-831		0.0000
	CLTE	Transverse, -40TO40	ASTM E-831		0.0000
	燃烧性	1.50mm	UL 94		V-0
	燃烧性	2.79mm	UL 94		5VA

抗UV防火ABS/FR15U/沙伯基础FR15U