

# 271 厌氧胶 螺纹锁固 高强度 通用螺丝 胶水

产品名称	271 厌氧胶 螺纹锁固 高强度 通用螺丝 胶水
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	5.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

## 产品详情

### [厌氧胶271](#)

#### 一、产品简介

271是一种单组份、高强度，中粘度；用于M36以下螺纹的永久锁固与密封。本品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时固化。

#### 二、主要技术参数

颜色：红色

基料化学成份：甲基丙烯酸酯

粘度 (mPa · s)：500~2000

密度 (g/cm)：1.11.0-1.15

闪点 ( )：93

固定时间 (min)：10~30min/24h

室温下全固时间 (h)：24

破坏力矩(N.m)：20.0~30.0

平均拆卸力矩(N.m)：20.0~40.0

工作温度( )：-55 ~ 150

### 三、耐化学/溶剂性能

在下列条件下老化，并在22 测试

溶剂	温度	初始强度剩有率%		
		100h	500h	1000h
机油	125	100	100	100
无铅汽油	22	100	100	95
乙醇	22	100	90	90
氢氧化钠10%	40	100	100	70
盐酸10%	40	100	100	100
水/乙二醇 (50%/50%)	87	100	85	85

### 四、使用方法

- 1、涂胶部位应该清除油污并清洗，建议使用金属清洁剂；
- 2、将胶液均匀的涂布在工件的结合部位，按常规方法进行装配；
- 3、室温静置固化24小时；
- 4、如长期存放，用时应摇匀。

### 五、注意事项

勿将已倒出的胶液再倒回原瓶，以免污染胶液。

本品含丙烯酸和甲基丙烯酸羟丙脂，对皮肤眼睛有刺激作用。

若不慎接触眼睛和皮肤，立即用清水冲洗。

不宜用在塑料件上。

## 六、储存及有效期

在8~28℃ 阴凉干燥处存放。

保质期：二年

## 七、包装规格

50g/支；250 g/支。

注：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以实际测试数据为准。