

有花镀锌板镀锌卷 山东鑫利源 有花镀锌板镀锌卷供应

产品名称	有花镀锌板镀锌卷 山东鑫利源 有花镀锌板镀锌卷供应
公司名称	山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福工业园
联系电话	18054350705

产品详情

镀锌板产品镀层重量指标要求

镀锌板产品镀层重量指标要求

BQB420 - 2018《连续热镀锌/锌铁合金镀层钢板及钢带》：

热镀锌层镀层重量的指标一般是40 ~ 225g/m²

热镀锌铁合金层镀层重量的指标一般是30 ~ 60g/m²

BQB425-2018《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》：

热镀铝锌合金镀层重量的指标一般是30 ~ 90g/m²

BQB430-2018《连续电镀锌/锌镍合金钢板及钢带》：

电镀锌层重量的指标一般是10 ~ 90g/m²

山东鑫利源钢铁有限公司专业生产优质镀锌板，欢迎广大消费者来电咨询，来图定制。

无铅或低铅工艺就是通过降低锌液中的铅含量，有花镀锌板镀锌卷供应，使锌层在凝固过程中增加形核点的数量，有花镀锌板镀锌卷，致使形核速度增加，有花镀锌板镀锌卷厂家，同时降低晶粒长大速度，从而阻止锌花晶粒的长大。无锌花产品表面不存在大量的晶界减薄和锌花的起伏，再经过光整后可获得非常平滑的表面。这种产品经涂漆后可得到高质量的涂漆产品。同时无铅锌花的另一个好处是不会产生晶间腐蚀。晶间腐蚀是由于铅集中在晶界处，在潮湿环境的影响下造成锌层的机械性能下降。

评价镀锌板耐腐蚀性能的中性盐雾试验

专业的试验设备一定浓度的氯化钠水雾的气氛（50g/L）一定的温湿度（ 35 ± 2 ）一定的pH（6.5~7.2）
试验时间可根据用户要求，如48h，72h等

评定试样的起泡、生锈、附着力的降低、由划痕处腐蚀的蔓延等

用此评价涂镀层厚度的均匀性和孔隙度，以及盐雾下腐蚀蔓延程度。最传统、最有用、最广泛的加速腐蚀试验。

执行标准：美标：ASTM B117 国标：GB \ T1771 GB \ T10125

有花镀锌板镀锌卷-山东鑫利源-有花镀锌板镀锌卷供应由山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司提供。山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司（www.sdduxin.com）是一家从事“热镀锌板,镀锌板,无花镀锌板,有花镀锌板,镀铝锌版”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫利源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫利源在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！