

耐化学性PA11美国杜邦BESN P40

产品名称	耐化学性PA11美国杜邦BESN P40
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:BESN P40 性能:耐化学性高冲击强度
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

产品描述制造商阿科玛集团材料标示>PA11<用途汽车挠性管材料特性高的灵活性、高冲击强度、很好的耐化学性材料形状颗粒状物理性能条件测试标准数据单位比重ISO 11831.05g/cm吸水率ISO 621.60%熔融流动指数250 ° C / 10KglISO 11333.1g/10min机械性能条件测试标准数据(干态)数据(湿态)单位拉伸强度50 mm/min,屈服,23 ° CISO 527-22627MPa断裂伸长率50 mm/min,屈服,23 ° CISO 527-2-32%断裂伸长率50 mm/min,23 ° CISO 527-250>=50%拉伸模量1 mm/min,23 ° CISO 527-2330320MPa简支梁缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eA-NBkJ/m简支梁缺口冲击强度-30 ° CISO 179/1eA-8.9kJ/m简支梁无缺口冲击强度23 ° CISO 179/1EU-NBkJ/m简支梁无缺口冲击强度-30 ° CISO 179/1EU-NBkJ/m热性能条件测试标准数据单位熔融温度ISO 11357-3178 ° C电气性能条件测试标准数据单位耗散因数IEC 602509.00E-4100Hz耗散因数IEC 602504.05E-41MHz阻燃性条件测试标准数据单位防火等级UL-94HB1.60mm防火等级UL-94HB3.10mm

RILSAN

PA11

BESN P40 TL