

Rilsan PA11BMNO TLD法国阿科玛原料

产品名称	Rilsan PA11BMNO TLD法国阿科玛原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:BMNO TLD 性能:可更新资源
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法密度1.03g/cmISO 1183收缩率内部方法 垂直流动方向:30 ° C, 24小时, 2.00 mm0.80%内部方法 流动方向:30 ° C, 24小时, 2.00 mm0.40%内部方法硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度ISO 868 邵氏 D75ISO 868 邵氏 D, 15 秒68ISO 868机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量1320MPaISO 527-2拉伸应力ISO 527-2 屈服41.0MPaISO 527-2 断裂58.0MPaISO 527-2拉伸应变ISO 527-2 屈服5.0%ISO 527-2 断裂> 200%ISO 527-2弯曲模量1140MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO 179 -30 ° C4.0kJ/mISO 179 23 ° C9.0kJ/mISO 179简支梁无缺口冲击强度ISO 179 -30 ° C无断裂ISO 179 23 ° C无断裂ISO 179热性能额定值单位制测试方法熔融温度189 ° CISO 11357-3补充信息额定值单位制测试方法ISO ShortnamePA11, MHLR, 12-010ISO 1874Renewable Carbon Content> 97%ASTM D6866