

新光PBT (台湾技术)

产品名称	新光PBT (台湾技术)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

新光PBT代理商，台湾新光PBT中国，台湾新光PBT官方 台湾新光PBT总代理商，台湾新光PBT一级代理商

新光PBT代理商

(台湾技术) 台湾新光PBT中国代理商，台湾新光PBT官方代理商，台湾新光PBT授权代理商

[代理台湾新光PBT, SHINITE, 日本宝理PBT, 宝理塑料株式会社, 台湾长春PBT, 美国杜邦PBT, 沙伯基础创新塑料PBT, 日本三菱工程PBT, 日本东丽PBT, 台湾南亚PBT, 美国泰科纳PBT, 德国巴斯夫PBT, 原厂原包PBT强度好, 硬度大, 尺寸稳定性, 抗蠕变性; 耐热老化性, 不变色不褪色, 可以长期户外室外使用; 添加阻燃级的材料, UL阻燃等级可以达到UL94V0防火等级, 流动性好, 高光泽度, 材料符合欧美ROHS环保, 索尼环保, 以及特殊PBT符合无卤环保要求, 2014年-2015年, 有关PBT塑料价格报价, PBT原生料多少钱一吨, 厂家生产的PBT全新料最新行情怎么卖, PBT比重密度多少, 请致电咨询我们](#)

PBT注塑温度在235-245 之间	注塑压力一般在50-100Mpa之间	冷却速度快, 采用较快的注射速率
螺杆转动速率控制在25-60r/min	背压设置为注射压力的10%-15%	PBT的模具温度控制在70-80 度
一般情况下成型周期为15-60S	PBT塑料模温不要超过100 度	必要时候可以选择有机硅为脱模剂

塑胶料	比重 (密度)	收缩率 (%)	烤料干燥温度	烘料时间	注塑温度	模具温度
PC	1.20-1.22	0.5-0.8	110-120	4-6	270-310	80-120
TPU	1.04-1.30	0.6-2	80-100	2-4	190-220	20-40
LCP	1.50-1.81	0.2-0.8	135-150	2-4	350-380	30-140
PPS	1.28-1.32	0.6-0.8	130-140	3-5	320-340	120-150
PBT	1.30-1.38	0.9-2.2	100-120	4-6	220-270	40-70
PET	1.29-1.41	1.0-2.3	120-130	4-6	260-310	80-120
POM	1.41-1.43	1.5-2.5	80-120	2-4	190-220	80-120
PA6	1.12-1.15	0.7-1.5	80-90	3-6	250-290	20-120
PA66	1.13-1.16	1.0-1.8	80-90	3-6	270-310	20-120
PP	0.85-0.92	1.0-2.5	60-70	1-3	170-230	20-50

ABS	1.01-1.08	0.4-0.8	70-80	2-3	180-260	50-80
PMMA	1.16-1.20	0.4-0.8	70-90	3-4	210-250	50-90
PA/ABS	1.18-1.20	0.5-0.8	90-110	2-4	230-270	70-90
PPO	1.04-1.10	0.5-0.8	76-110	2-4	250-300	70-100

產品系列	等級	規格	特性	用途
D系列(全球系列)	防火玻纖強化	D202G15~30	一般級: DH4803, DH4883, DF4806, DF4886	各式電腦接插件、冷卻風扇、手機零件、手機電池外殼、小家電配件、重電絕緣零件、微動開關、繼電器外殼、照明設備零組件、汽機車零件等。
	玻纖強化級	D201G15~30	低撓曲: AD5886	網路集線器連接器、遊戲機連接器、掃描器零件、事務機器配件、大型冷卻風扇。
E系列(亞洲系列)	防火玻纖強化	E202G15~30	一般級: DF3009, DE3011	汽車後視鏡、汽機車零件、雨刷桿、方向燈撥桿、車門把手、音響按鍵、汽車點火系統等。
			一般級: DE3803, DE3883, DE3806, DE3886	連接器、家電、電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件等。
			高光澤: DA3806, DA3886	小家電外殼、蒸氣熨斗本体、咖啡壺外殼、端子台、筆記型電池外殼等。
F系列	非溴防火玻纖強化	F202G15~30	高流動: DH6003, DH4123	符合歐盟非溴要求的用途，具有優異的加工性及良好的物性，使用一般的成型條件即可成型。
耐水系列	改良型純樹酯	D201	高韌性: DH4113 光纖級: DK5006	汽車連接器。 光纖束管