

轻烧白云石粉生产厂家 博航实业轻烧白云石粉 轻烧白云石粉

产品名称	轻烧白云石粉生产厂家 博航实业轻烧白云石粉 轻烧白云石粉
公司名称	日照博航实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区海滨三路与文化路交汇处
联系电话	15065558333

产品详情

白云石煅烧是重要的工序。首先要选择煅烧性能好的白云石，即热强度大，耐磨指数小，灰比小，高温煅烧时不热裂，能保持原来的粒度。就白云石的物理结构而言，应选择那些晶体很细或晶粒较粗，轻烧白云石粉生产厂家，但有丰富双晶解理线的白云石。

博航实业主营钢厂用、水泥厂用、石灰石、石灰石粉、高钙石灰石、耐火材料、白云石块、白云石粉等材料，欢迎您来电咨询了解订购。

白云石的应用领域有很多，轻烧白云石粉，白云石可以作为炼钢时用的转化炉的耐火内层、造渣剂、水泥原料、玻璃熔剂、窑业、肥料、建筑与装饰用石材、油漆等各种用途。可用于建材、陶瓷、玻璃和耐火材料、化工以及农业、环保、节能等领域。

白云石矿主要成分为碳酸钙和碳酸镁。这种石材在外观上看来非常接近石灰石，事实上，在发现石灰石沉积物的地区，也会经常发现白云石。大多数白云石的沉积物含有一定比例的石灰石。区别白云石的重要依据是岩石中白云石矿物质的含量不少于50%。另外，轻烧白云石粉价格，白云石是多孔性石材。因构成白云石的化学成分对酸性物质不敏感，白云石具有更佳的耐候性。

博航实业主营镁粉、镁球、轻烧镁球、轻烧石灰石、轻烧白云石、高钙石灰石、白云石粉、轻烧镁粉、白云石块、雪花白石粉等产品。

白云石煅烧具体细节：过程中烧失率与颗粒大小、煅烧时间及煅烧温度间的关系，找到较佳的煅烧条件、消化条件并研究碳化机理。结果表明，不同粒度白云石较佳煅烧工艺为：粒度2~5mm，950煅烧2.0h；粒度5~10mm，950~1000 煅烧2.0h；粒度10~15mm，1050 左右煅烧1.5~2.0h。煅白消化温度为75℃，消化时间为40min，轻烧白云石粉成分，煅白灰乳浓度为30g/L时，白云石消化活性高可达1.34 min⁻¹。碳化过程中，当浆液的pH值为6.8时碳化结束，测定热解产物碱式碳酸镁中氧化镁含量为49.20%，氧化

钙含量为0.31%。

轻烧白云石粉生产厂家-博航实业轻烧白云石粉-轻烧白云石粉由日照博航实业有限公司提供。日照博航实业有限公司（www.sdbohang.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的非金属矿产等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博航实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！