

# 高耐热PC/PET X5630Q沙伯基础

产品名称	高耐热PC/PET X5630Q沙伯基础
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:X5630Q 性能:高耐热 可喷涂的
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# XENOY X5630Q resin

聚碳酸酯 + PET矿物填料 [SABIC Innovative Plastics Europe](#) 产品说明：

Mineral filled PC/PET blend with high heat dimensional stability, low shrinkage and low CTE, especially for painted applications

XENOY X5630Q resin 物性表

基本信息

填料/增强材料

矿物填料

特性

尺寸稳定性良好

可喷涂的

收缩性低

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 1.35 g/cm ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (265 ° C/5.0 kg) 20 g/10 min ASTM D1238

溶化体积流率 (MVR) (265 ° C/5.0 kg) 17.0 cm/10min ISO 1133

收缩率 - 流动 1 0.50 到 0.70 % 内部方法

吸水率 ISO 62

饱和, 23 ° C 0.42 % ISO 62

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.14 % ISO 62

机械性能

拉伸模量 4340 MPa ISO 527-2/1

拉伸应力 ISO 527-2/5

屈服 53.0 MPa ISO 527-2/5

断裂 41.0 MPa ISO 527-2/5

拉伸应变 ISO 527-2/5

屈服 3.3 % ISO 527-2/5

断裂 14 % ISO 527-2/5

弯曲模量 2 4110 MPa ISO 178

弯曲应力 92.0 MPa ISO 178