

清晰/透明PC/PET沙伯基础X8303CL

产品名称	清晰/透明PC/PET沙伯基础X8303CL
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:X8303CL 性能:紫外线稳定剂流动性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

XYLEX X8303CL resin

聚碳酸酯 + 聚酯

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

产品说明：

PC+ POLYESTER, Transparent, Low processing Temperature, High flow with excellent impact, UV stabilized, OQ quality. For In Mold Decoration /Labeling.

XYLEX X8303CL resin 物性表

基本信息

添加剂

紫外线稳定剂

特性

抗撞击性，高

流动性高

用途

标签

外观

清晰/透明

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重 1.20 g/cm ASTM D792, ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (265 ° C/2.16 kg) 30 g/10 min ASTM D1238

溶化体积流率 (MVR) (265 ° C/2.16 kg) 27.5 cm/10min ISO 1133

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.40 到 0.80 % 内部方法

吸水率 ISO 62

饱和, 23 ° C 0.50 % ISO 62

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.20 % ISO 62

机械性能

拉伸模量

-- 1 1680 MPa ASTM D638

-- 1690 MPa ISO 527-2/1

抗张强度

屈服 2 46.0 MPa ASTM D638

屈服 48.0 MPa ISO 527-2/50

断裂 3 44.0 MPa ASTM D638

断裂 43.0 MPa ISO 527-2/50

伸长率

屈服 4 5.0 % ASTM D638

屈服 6.0 % ISO 527-2/50

断裂 5 140 % ASTM D638

断裂 140 % ISO 527-2/50

弯曲模量

50.0 mm 跨距 6 1620 MPa ASTM D790

-- 7 1720 MPa ISO 178

弯曲应力

-- 72.0 MPa ISO 178

屈服, 50.0 mm 跨距 8 72.0 MPa ASTM D790