

东莞免底漆镀锌板专用油漆工厂

产品名称	东莞免底漆镀锌板专用油漆工厂
公司名称	东莞市海发化工有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:漆彩风铃 型号:HF4555 产地:广东
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村大兴路289号第三工业区 富盛工业园B栋4楼
联系电话	0769-81150389 13827272665

产品详情

品名称：免底漆镀锌板专用油漆

产品描述：本品选用特殊丙烯酸树脂、耐候颜料、助剂配制而成。该漆在镀锌板表面附着力极强（明显优于市场上同类产品）、干性快、不需烘烤可常温自干，具有极好的保护性和装饰性，质量等级处于国际领先水平。

产品优点：其产品有很好的耐候性、耐黄变性、耐紫外线、耐酸碱等功能，附着力很强，可直接用于各类金属底材的表面，油漆的流平效果和光泽度也非常好。

适用底材：各类镀锌板产品上。

混合比例：

纯色面漆：面漆固化剂：稀释剂 = 3：1：1-1.5

金属色面漆：面漆固化剂：稀释剂 = 4：1：1-1.5

施工粘度：15-17秒/25 涂-4杯

闪干时间：5分钟/25

干燥时间：自干（25 ） 烘干（60-80 ）

不粘尘：10分钟 5分钟

指压无痕：4小时 30分钟

硬度（铅笔）：>F 30分钟/60 24小时/25 （视温度及漆膜厚度而论）

光泽（60。光泽仪）：>80。

施工要求：

- a、混合前先将油漆搅拌5分钟至均匀。用较精确的电子秤按混合比例称量，保证配比准确。油漆混合后，用干净的铝条或铁棒搅拌至完全均匀。
- b、油漆稀释后，应用200目绢布过滤后再使用。
- c、施工时注意不要将其它种类的油漆、溶剂等混入，注意保持喷涂环境的清洁。
- d、混合后2H内用完，环境温度大于30 后，混合后可使用时间要缩短。
- e、使用后余下的油漆、固化剂和稀释剂分开密封保存，以防吸潮变质。

安全、环保规定：本品含有易燃有机溶剂，使用时应遵守涂装作业安全规程和工艺操作规范，施工现场应注意远离火源、通风、采取防火、防静电、防中毒等保护措施。