

家装系列涂料 K11柔韧型 K11柔彩高效防水砂浆

产品名称	家装系列涂料 K11柔韧型 K11柔彩高效防水砂浆
公司名称	江苏凯伦特涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	吴江经济技术开发区交通路4195号
联系电话	63811306 13306257306

产品详情

产品概述 凯伦特K11柔彩高效防水浆料（柔韧型）是新一代彩色水泥基防水产品。新升级的彩色配方，确保防水施工不漏涂，防水效果更安心。同时，该产品具有一定柔韧性，可以抵御基层轻微的震荡和微小位移，与基材的附着力强，耐水性能好，也可用于长期浸水的环境。卖点 · 彩色升级防止漏刷 · 优异抗拉伸性能覆盖细裂纹 · 持久耐老化 长期优异防水效果 · 高粘结力 不影响贴砖 · 易施工 省时省力 · 良好耐水性能 可用于长期浸水环境 注意事项 · 施工温度应在5 - 35 · 调配好的浆料在1小时内用完 ·

防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶 ·

后期进行瓷砖黏贴等施工时，必须保护防水层，如不慎破坏必须立即修补并进行防水效果检查 ·

寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液料贮存温度不低于0 ·

请勿接加水或者其他任何材料搅拌，也不要随意更改液料与粉料的比例 ·

1日的防水层如“聚氨酯类防水层”上不能直接刷涂 ·

对于长期盛水的水池应待其空置两周后再做砂浆或者是贴砖，而且在干固养护期间不得淋雨 ·

本品含有水泥，可能会引起皮肤过敏，操作时最好戴上手套 ·

如触及眼睛，应立即用水冲洗，如有任何不适反应，请马上就医适用范围 特别适用于厨房、卫生间、阳台、水池、外墙等室内外防水工程，也可使用于地下室、地下车库、防空洞、地下隧道地铁涵洞等地下防水工程。基面处理 ·

基面必须平整、坚实、干净、无油污、无模剂、浮尘以及其他松动物 ·

混凝土养护28天以上，水泥砂浆批荡养护7天以上 ·

对于较大的孔洞及裂缝应先用修补砂浆进行修补： · 在使用凯伦特K11柔彩高效防水浆料（柔韧型）之前，基面必须用清水充分湿润，但同时不能有积水施工工艺 1、清理基面，并充分温润

2、推荐采用水不漏进行管口及阴角的圆弧处理（直径为10mm左右，以不影响后期贴砖为限） 3、

将液料倒入干净的搅拌容器中，然后按比例（粉：液 = 1：0.45）一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3 - 5分钟直至生成无粉团、均匀的胶浆（建议使用机械搅拌，以取得最佳的搅拌效果） 4、用刷子或辊筒将浆料均匀涂刷于处理好的基面上，至少要涂刷两遍：涂刷第一层略干固后（刚好不黏手）再刷第二层，涂刷方向与第一层垂直。每一层涂刷的厚度不得超过1mm，以利于固化

5、闭水试验：浆料施工48小时后可进行闭水试验。参考用量 防水膜厚度为10mm时，用量约为1.5 - 2.0kg / m（实际用量视基面的实际情况以及所需求的防水层厚度而定）。涂膜颜色

见桶盖包装规格 18kg双组份套装，粉料：6.2KGx2；液料：2.8Lx2保质期

原装密封产品在干燥阴凉的环境下存放，在正常贮存和运输条件下，产品的保质期为一年。执行标准 GB / T23445 - 2009《聚合物水泥防水涂料》JS防水涂料
JC1066 - 2008《建筑防水涂料有害物质限量》水性建筑防水涂料A级声明 施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正使用引起的任何损失责任，有关问题请咨询当地的经销点或本公司技术服务部。 全国营销总部电话：400 - 850 - 2058
工厂地址：国家高新技术开发区江苏吴江 网址：www . jsklt . com

产品描述 凯伦特K11金装防水砂浆（柔韧型）是一款聚合物改性的双组份水泥基防水材料。由聚合物乳液、优质水泥、活性化学物质、精细骨料和多种助剂复配而成，与基面附着力强，抗渗性能好等特点。

特征优点 · 抗渗性能好，防水效果优异 · 与基面附着力强，粘结强度高 · 适用于长期浸水场合 · 可用于潮湿基面 · 施工简单方便 · 可直接在防水层上铺贴瓷砖 · 绿色环保

适用范围 凯伦特K11金装防水砂浆（柔韧型）适用于混凝土、砖石结构建筑的平立面、厨房、卫生间、水池、地下车库、地下室等建筑部位的防水。基面处理：基面必须平整、坚实、干净、无油污、脱模剂、浮尘以及其他松动物。

清洁 所有工具及设备使用后可即刻用水清洗。

施工工艺 1、按照产品配比（粉料12 . 2kg . 液料3 . 8kg）将液料倒入干净的搅拌容器中，一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3 - 5分钟直至生成无粉团，均匀的胶浆，建议使用机械搅拌，以取得最佳的搅拌效果 2、使用毛刷将浆料均匀涂刷于潮湿基面上，一般需要涂刷两层或以上 3、当第一层干固后（约2 - 3小时，涂层不黏手）可涂刷第二层，其毛刷的走向与第一层垂直： 养护和闭水试验：防水层施工4小时后，建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2 - 3天，再进行闭水试验：对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水。（温度较低或通风不良时，可适当延迟进行）

注意事项 · 施工温度应在5 - 35 ； · 调配好的浆料1小时内用完 · 寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，水剂贮存温度不低于0 · 切勿掺水搅拌，也不要随意更改乳液的比例 · 本品含有水泥，可能会引起皮肤过敏，操作时最好戴上手套。

参考用量 防水膜厚度为1 . 0mm时，用量约为1 . 5 - 2 . 0kg（实际用量视基面的实际情况以及所需求的防水层厚度而定）。

执行标准 GB / T23445 - 2009《聚合物水泥防水涂料》JS防水涂料Q / DGJC1 - 2014

涂膜颜色 灰色

保质期 原装密封产品在干燥阴凉的环境下存放，在正常贮存和运输条件下，产品的保质期为一年。

声明 施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起的任何损失责任，有关问题请咨询当地的经销点或本公司技术服务部。

生产批号 详见侧面喷码