

醇溶富锌漆 富锌漆 富锌油漆 富锌涂料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 醇溶富锌漆 富锌漆 富锌油漆 富锌涂料 |
| 公司名称 | 中康泰博（天津）防腐涂料有限公司 |
| 价格 | 22.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶 |
| 公司地址 | 天津市武清区京津科技谷市级开发区 |
| 联系电话 | 86-02282967303 18322392600 |

产品详情

组成：
该漆是由锌粉、正硅酸乙酯、硅酸盐等组成，该漆为双组分，成分一：成分二=22：8，分装供应。

特性：该漆漆膜坚牢，耐磨、耐油、耐水、耐高温、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀性能优良，对黑色金属有隔绝与阴极保护作用。

用途：该漆可用于油槽、桥梁、钢铁构架等表面，也可涂于烟囱等受热表面做保护涂膜，防腐效果佳。

技术指标：

| 项 目 | 指 标 |
|--------------|-----------|
| 漆膜颜色及外观 | 灰色，漆膜平整 |
| 附着力(胶带法) | 漆膜不脱落 |
| 耐水性(2天) | 允许轻微变色 |
| 耐汽油(30天) | 无变化 |
| 耐盐雾(30天) | 轻微变色，无锈无泡 |
| 耐热性(400度24时) | 轻微变色 |
| 干燥时间(表干) | 0.5h |

表面处理：用喷砂方法（2.5级以上）除去铁锈、氧化皮等，用高压空气吹扫除去灰尘等污物，施工前底材表面须清洁干燥。喷砂后，秋冬季节24h内务必涂底漆，春夏季节应即时涂底漆，不能超过12h。

施工注意事项：

- 1、应具备高压无气喷涂及搅拌储罐，喷枪口径为0.5左右。
- 2、将成份二倒入成份一中，充分混合均匀过滤后使用。该漆含有大量锌粉，施工过程中不断用电动工具搅拌，防止锌粉沉淀。8小时内用完，以免胶化造成浪费。

贮存及运输：

- 1、存放在通风、干燥，不低于-25 的仓库内。储存期冬季6个月，夏季3个月。严禁暴晒。
- 2、本品为醇溶性涂料，运输时应不低于-25 。
- 3、涂刷底漆后建议3个月内涂刷中层漆或面漆，防止粉化。
- 4、需要长期暴露的应选择长效型。