

青岛粘合剂/青岛加气砖专用粘合剂，海科新型建材

产品名称	青岛粘合剂/青岛加气砖专用粘合剂，海科新型建材
公司名称	青岛海科新型建材开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	即墨区北安工业园
联系电话	15066235683

产品详情

青岛粘合剂/青岛加气砖专用粘合剂，海科新型建材

青岛海科新型建材开发有限公司位于山东青岛即墨区北安工业园是一家以研制开发、生产、销售为一体自主研发公司，公司自成立以来，遵循以质量求生存，以信誉谋发展的理念，服务于广大建筑行业，装修行业，

全力为每一位客户提供最优质的产品和最满意的服务为宗旨。

公司主营产品：

混凝土脱模剂：钢模脱模剂、铝膜脱模以及桥梁脱模剂和加气块砖厂高温脱模剂等脱模产品。

保温砂浆系列：聚合物抹面砂浆、陶瓷粘合剂、加气块专用粘结剂、以及抗裂砂浆等系列。

本产品具有抗滑移性，保水性，粘结性及施工操作性，保证施工舒适，灰缝饱满，适用于加气混凝土砌块，轻质混凝土砌块等新型墙体材料的砌筑。产品标准：

JC890-2001《蒸压加气混凝土用专用砂浆与抹灰砂浆》

一、主要性能：

干密度 (kg/m³) 1500 每吨砂浆相当于0.7立方 凝结时间 (贯入阻力达0.5mpa) (h) 3-5 抗压强度 (Mpa) 5.0 粘结强度 (Mpa) 0.30 抗冻融 (25次) 质量损失 5%，强度损失 10%

抗滑移性(mm)<0.5可使用时间(h) 4-6

二．主要机具

砂浆搅拌机，5mm筛子，大平锹、小平锹、抹灰工具、软毛刷、钢丝刷，粉线包、喷壶、扫帚等。

三．施工工艺：

1基材处理:检查砌筑表面是否平整结实，清除砌块表面浮灰，油污及疏松物，如有突起的地方应铲平。

2配置:将干混砂浆加入适量清水搅拌均匀，水料比例1:5，用清水将干粉砂搅拌均匀，静置5分钟后，再稍加搅拌即可使用。

3砌筑:用灰刀将灰浆均匀涂抹于砌筑表面，上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，砌筑水平灰缝砂浆饱满度不小于90%垂直灰缝砂浆饱满度不小于80%。

四.施工方法：

(1)基底处理：首先将各水、电线路需要埋入墙体内，提前埋好，并用水泥砂浆埋充，抹平、对于加气混凝土砌块松动，灰浆不饱满，梁板下的顶头等，用混合水泥砂浆填塞压实，将凸出面的灰浆刮净，缺楞少角，及设备管线槽、洞、孔要用聚合物水泥砂浆整修密实、平顺、用吊线板且检查墙体的垂直度及平整度，将抹灰基层处理完好。将墙体的浮土清扫干净。分数遍浇水湿润，浇水量以渗入加气混凝土墙深度8----10mm为宜。且浇水宜在抹灰前一天进行。但抹灰墙面应不显浮水，以利于砂浆强度增长，不出现空鼓，裂缝。在加气混凝土砌块与混凝土柱梁，墙连接处用加强网进行处理。

(2)3mm厚处外加剂专用砂浆底面刮糙，或专用界面剂甩毛：即将水泥砂浆掺入专用介面剂，进行“毛化处理”，即先将表面灰浆、尘土、污垢轻刷干净。再用1：1水泥细砂浆内掺入专用介面剂。（使用量详看使用说明），喷或甩到墙体上，其甩点要均匀，毛刺长度不大于3mm。

(3)9mm厚1：1：6水泥石膏砂浆中层刮平扫毛或划出纹道：基层为加气混凝土墙体，不能在聚合物水泥砂浆风干后再抹灰，容易形成隔离层，不利于砂浆与基层的粘结，底灰材料为1：1：6水泥，石灰膏砂浆厚度为9mm扫毛或划出纹线。

(4)6mm厚1：2.5水泥砂浆找平：当水泥、石灰膏砂浆扫毛或划出纹线后，用1：2.5砂浆抹第二遍6mm，用大杠将抹灰面刮平，表面压光。用吊线检查，要求垂直平整，阴阳角方正，顶梁（板）与墙面交角顺直，管后阴角顺直、平整、洁净。

(5)加强措施：如抹灰层局部厚度大于或等于35mm时，应按加强网进行防开裂处理，以保证抹灰层与基体粘结牢固。不同材料墙体相交部分的抹灰，应采用加强网进行开裂处理，加强网与两侧墙体搭接不小于100mm。

(6)加气混凝土砌块抹灰后可采用防裂剂，或刷封底涂料，增强粘结力，以防加气混凝土抹灰层开裂。