

环氧富锌漆 环氧富锌底漆 环氧富锌防锈漆

产品名称	环氧富锌漆 环氧富锌底漆 环氧富锌防锈漆
公司名称	天津市外星化工涂料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:奇锐 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市北辰区屈店工业园
联系电话	022-86870286 13820951600

产品详情

技术指标：

项目	指标
漆膜颜色及外观	灰色，平整光滑
柔韧性	1 mm
冲击强度	50kg/cm ²
附着力	1级
耐盐水性	一周不生锈
干燥时间	实干 表干
	24h 2h

施工参考：

1、 基材表面建议采用喷砂除锈，除锈等级应达到GB/T8923规定的Sa2.5 级；施工条件受限制时，可采用手工除锈（应达到St3级）或化学除锈。经处理的表面应无油污、无锈迹、无杂物，干燥清洁并及时涂装，粗糙度达到40~70微米。喷砂后的4小时内务必涂漆。底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度须大于50%；该漆宜喷涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。

2、 由于锌粉比重较大，易沉淀，使用前应用电动工具将漆的沉淀物全部搅拌后，按比例加入固化剂再充分搅拌，并放置10分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应不断搅拌。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。

3、 待底漆干燥至少24h后涂装下道漆，涂装间隔不超过一周，否则长时间暴露易返锈。

