

厂家直销680厌氧胶圆柱型密封胶螺纹坚固缺氧胶高强度固持剂批发

产品名称	厂家直销680厌氧胶圆柱型密封胶螺纹坚固缺氧胶高强度固持剂批发
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	6.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

产品详情

[厌氧胶680](#)

产品参数

一、产品简介

680是一种中粘度，高强度。适用于间隙配合或过渡配合，固持灰管，皮带轮，齿轮，转子，修复孔、轴承合件，超差零件，用于径向间隙 $< 0.25\text{mm}$ 的零件。

典型用途

为轴承及滑动配合件装配固定用。

[用于径向间隙 \$< 0.25\text{mm}\$ 的圆柱型零件固持](#)

。典型用途：通用型，固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套；螺纹件的锁固密封，砂眼填封。

二、主要技术参数

固化前特性

项目	典型值	范围

颜色	绿色	
基料化学成份	甲基丙烯酸酯	
粘度 (mPa · s)	4000	1000~7000
密度 (g/cm)	1.1	1.0-1.15
闪点 ()		93
填充间隙 (mm)	0.06	0.05-0.10
固定时间 (min)	10	20~60min/24h
固化后特性		
室温下全固时间 (h)	24	24 ± 3
破坏力矩(N.m)	15	15.0~30.0
平均拆卸力矩(N.m)	25	20.0~40.0
工作温度 ()	-55 ~ 150	-55 ~ 150

三、耐化学/溶剂性能

在下列条件下老化，并在22 测试

溶剂	温度	初始强度剩有率%		
		100h	500h	1000h
机油	125	100	100	100
无铅汽油	22	100	100	95
乙醇	22	100	90	90
丙酮	22	95	95	95
氢氧化钠10%	40	100	100	70
盐酸10%	40	100	100	100
水/乙二醇	87	100	85	85
(50%/50%)				

四、使用方法

- 1、涂胶部位应该清除油污并清洗，建议使用金属清洁剂；
- 2、将胶液均匀的涂布在工件的结合部位，按常规方法进行装配；
- 3、室温静置固化24小时；
- 4、如长期存放，用时应摇匀。

五、注意事项

勿将已倒出的胶液再倒回原瓶，以免污染胶液。

本品含丙烯酸和甲基丙烯酸羟丙脂，对皮肤眼睛有刺激作用。

若不慎接触眼睛和皮肤，立即用清水冲洗。

不宜用在塑料件上。

六、储存及有效期

在8~28 阴凉干燥处存放。

保质期：二年

七、包装规格

50g/支；250 g/支。

注：以上性能数据是在温度25 、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以实际测试数据为准。