

供应低粘度609胶水，国内好品牌，玛斯特609胶水，609固持胶

产品名称	供应低粘度609胶水，国内好品牌，玛斯特609胶水，609固持胶
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	6.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

产品详情

609圆柱形零件固持胶

可以增加圆柱形非螺纹配合件的剪切强度，主要用于轴承及滑动配合件装配固定，提高配合强度；可修复磨损的孔轴配合或超差的零件，也可用于过渡、过盈配合。

产品性能及用途

MST-609厌氧胶：

通用型，低粘度，高强度；适用于过渡、过盈或间隙配合；固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套；提高压配合的配合强度；修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件；螺纹件的锁固与密封，砂眼填封。

产品参数表

型号	粘度	破坏力矩	平均拆卸力	工作温度	固化速度(钢@25)	
	颜色	(mPa.s)	(N.m)	矩(N.m)	()	初固/全固
MST609	绿色	100~300	10.0~30.0	20.0~40.0	-55~150	5~30min/24h

使用方法

- 用丙酮清洗两结合面，除去油污和灰尘等杂物；如有残余胶体或固体粘附着须事先除去；
- 在轴的配合面上涂适量的胶若配合长度较长，则轴、孔表面都应涂胶；
- 装配时慢慢转动零件，以便在整个配合长度上都能充满胶液；
- 涂胶工件静置完全固化（24小时）再投入使用；

I 轴—孔配合件装配固化后如需拆卸，一般情况下可用压力机或拉马拆卸；特殊情况下，可加热至300左右趁热拆卸。

注意事项

I 在下列情况下应使用促进剂：

a 配合间隙较大时（ > 0.5mm ）；

b 工件表面为惰性金属表面（镀锌、镀镉、镀铬、不锈钢、钝化材质等惰性表面）；

c 固化现场环境温度低于4 ；

d 需要缩短工件投入使用的时间；

I 具有触变性的胶液，使用前应先振摇；

I 厌氧胶对ABS、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸酯等塑料有软化作用，应避免在上述材质的工件中使用；

I 不可用厌氧胶密封接触纯氧、硝酸等强氧化性介质的工件；

I 厌氧胶无毒，但固化前应尽量避免与皮肤接触，不宜入口，若不慎溅入眼睛，应迅速用大量的清水冲洗；

I 用后盖严，避免受到污染；置于避光、阴凉干燥处保存，保质期：2年；