

PPG 式玛 FLUORGUARD 7000 氟碳面漆

产品名称	PPG 式玛 FLUORGUARD 7000 氟碳面漆
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	1.00/升
规格参数	品牌:PPG涂料 型号:7000 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

FLUORGUARD 7000

氟碳漆 7000

1 / 3

共 三 页 2004年9月版

简介 双组分大气干燥氟碳面漆,具有优良耐候性和保色性

主要性能

主要性能 — 暴露在空气中有良好的耐候性

— 优异的 保光保色性

— 良好的耐化学品、酸、碱性

— 无气喷涂, 刷涂以及辊涂均可施工

颜色与光泽 颜色根据需要 - 有光

基本数据 (20 :混合产品数据)

比重 1.2 克/厘米

3

体积固体含量 36%

推荐干膜厚度 20-40 微米

理论涂布率 18 米

2/升, 干膜厚度 20 微米 ; 9 米 2/升, 干膜厚 40 微米

表干时间 1 小时 (20)

覆涂间隔 最小 : 5 小时 (20)

: 无限制

完全固化 7 天*

(成份数据)

贮藏有效期 至少 12 个月

(阴凉干燥处)

闪点 14

推荐底材 — 前涂层 : 干燥无任何污染物

状况与温度 — 底材温度至少高于露点温度 3 度

— 施工和固化时相对湿度为 85%

使用说明 混合体积比 基料 : 固化剂 = 7 : 1

— 使用前用机械搅拌器混合均匀

— 使用过程中不断搅拌

熟化时间 无

混合使用期(

混合使用期(20 时)) 5 小时

2/3

无气喷涂

推荐稀释剂 稀释剂 7000

稀释剂体积 0-5%

喷嘴孔径 0.33-0.48 毫米(0.013-0.019 英寸)

喷出压力 12-15 兆帕 (约 120-150 大气压或 1700-2100 磅/英寸

2)

有气喷涂

稀释剂体积 5-10%

喷嘴孔径 1.0-1.5 毫米

喷出压力 0.3-0.4 兆帕(约 3-4 大气压或 43-60 磅/英寸

2)

刷涂/辊涂

刷涂/辊涂

稀释剂体积 0-3%

工具清洗 稀释剂 7000

安全防范

安全防范 涂料及推荐的稀释剂见安全表1430,1431 和相关材料的安全数据

这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂,并尽量不使皮肤和眼睛暴露,避

免接触到未干的油漆

参考 产品数据说明 请参阅表 1411

安全指导 请参阅表 1430

密闭场所安全和健康安全

爆炸危害 - 毒品危害 请参阅表 1431