

PA66日本东丽CM1014-V0

产品名称	PA66日本东丽CM1014-V0
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:CM1014-V0 产地:日本
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

供应PA66 日本东丽 CM1014-V0低价位

日本东丽 CM1014-V0

PA66塑料在聚酰胺材料中有较高的熔点。PA66塑料在成型后仍然具有吸湿性，PA66塑料的粘性较低，PA66塑料热性质熔点即结晶熔解时的温度，对结晶性高分子PA66塑料，显示清晰的熔点，根据采用的测试方法，熔点在259~267 的范围内波动。通常采用差热分析法测出的PA66塑料的熔点为264 。如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点，则尼龙-66的熔点温度范围为246~263 。接近理论熔解温度259 。

PA66塑料的注塑特性干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105C，12小时的真空干燥。熔化温度：260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。模具温度：建议80C。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40C的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

【华颺供应】PA66 CM3003日本东丽CM3003，CM3003厂家,CM3003价格 【华颺供应】PA66 CM3004日本东丽CM3004，CM3004厂家,CM3004价格 【华颺供应】PA66 CM3001日本东丽CM3001，CM3001厂家,CM3001价格 【华颺供应】PA66 CM3006日本东丽CM3006，CM3006厂家,CM3006价格

Ultradid德国巴斯夫系列：

【华颺供应】PA66 A3WG5德国巴斯夫A3WG5, A3WG5厂家,A3WG5价格 【华颺供应】PA66
A3K德国巴斯夫A3K, A3K厂家,A3K价格 【华颺供应】PA66 A3Z德国巴斯夫A3Z, A3Z厂家,A3Z价格
【华颺供应】PA66 A3EG3德国巴斯夫A3EG3, A3EG3厂家,A3EG3价格 【华颺供应】PA66
A3EG6德国巴斯夫A3EG6, A3EG6厂家,A3EG6价格 【华颺供应】PA66
A3EG7德国巴斯夫A3EG7, A3EG7厂家,A3EG7价格 【华颺供应】PA66
A3EG10德国巴斯夫A3EG10, A3EG10厂家 【华颺供应】PA66
A3X2G5德国巴斯夫A3X2G5, A3X2G5厂家 【华颺供应】PA66
A3X2G7德国巴斯夫A3X2G7, A3X2G7厂家

公司宗旨：客户至上，诚信经营，价格优惠，货源稳定、互利互信、合作共赢！

经营区域：全国一吨起订包邮。与多家知名物流长期合作，江浙沪鲁皖闽京津豫鄂湘赣粤桂川渝云贵一站直达。发货及时，订货周期快，售后有保障，全程积极配合贵司技术攻坚问题。

上海华颺国际贸易有限公司祝全国的客户生意兴隆。