

# PC/ABS AC3108/台湾化纤阻燃 电子电器,家用电器 注塑

产品名称	PC/ABS AC3108/台湾化纤阻燃 电子电器,家用电器 注塑
公司名称	余姚市创格塑化有限公司
价格	21.00/KG
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市余姚市中国塑料城A1-09
联系电话	13989325198

## 产品详情

余姚市创格塑化有限公司 经销批发的铁氟龙 ABS PC POM PA6 PA66 TPU PC/ABS PPS LCP 本公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任0574-62538786

## PC/ABS/AC3108/

台湾化纤

生产企业：台湾化纤

分享到：

[更多](#) 

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别阻燃 电子电器,家用电器 注塑

该料用途笔记本电脑外壳。相机及事务机外壳，家用电器外壳  
备注说明

加工条件加工条件

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

性能	抗张强度	23		ASTM D-638(ISO 527)	620(61)	Kg/m <sup>2</sup> (MPa)
	弯曲强度	23		ASTM D-790(ISO 178)	990(98)	Kg/m <sup>2</sup> (MPa)
	弯曲模数	23		ASTM D-790(ISO 178)	26000(2550)	Kg/m <sup>2</sup> (MPa)
	洛氏硬度	23		ASTM D-785(ISO 2039/2)	R-117	R-Scale
	IZOD冲击强度	23	1/8 厚	ASTM D-256(ISO R180)	70(686)	Kg-cm/cm(J/m)
	热变形温度	Unannealed 18.6kg/cm <sup>2</sup> ( 1/4 厚)		ASTM D-648(ISO 75/A)	91	
	熔融指数	240 X5Kg (49N)		ASTM D-1238(ISO 1133)	22	g/10 min
	比重	23 /23		ASTM D-792(ISO 1183)	1.18	
	收缩率	3.2mm		ASTM D-995	0.4-0.6	%
	燃烧性	FILE NO.E162823		UL-94	1/15mm V0 ALL Color	FILE NO.E162823