

# 双组分JS聚合物乳液防水涂料厂家销售价格

产品名称	双组分JS聚合物乳液防水涂料厂家销售价格
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	6.80/kg
规格参数	品牌:雨晴伟业 型号:JS 产地:湖北
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

## 产品详情

双组分JS聚合物乳液防水涂料厂家销售价格,现货供应,JS防水涂料产品具有优异防水性能,广泛用于内外墙基面,天台,阳台,地下室,隧道等防水保护.JS聚合物水泥防水乳液是以高分子乳液与多种环保助剂调配而成,使用时按一定比例与水泥浆料进行调和即可,具有优良抗渗,抗裂,耐用,抗物理冲击,增强水泥浆料的粘结力.

说起涂料,防水涂料就备受人们喜爱,而js防水涂料是防水涂料非常重要的构成。那么js防水涂料是怎样的涂料呢?它主要有哪些特点呢,项氏

防水的小编就给大家总结整理了,以下就推荐js防水涂料的品牌。双组分JS聚合物乳液防水涂料哪家好 施工方法讲解,湖北省的防水材料供应商,我公司产品质量可靠,种类齐全,全国销售范围广,雨晴牌JS聚合物水泥基砂浆防水涂料可用于潮湿基层,真诚期望与您合作。

产品简介:

双组分JS聚合物乳液防水涂料是由聚合物乳液和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,是一种综合了有机材料高弹性和无机材料的耐候耐久性等优点的新型防水材料,涂覆后形成高强度弹坚韧的防水涂膜,是传统防水材料的更新换代产品。S防水乳胶具有有机分子极性基团,因而与很多极性材料有很好的粘结性,如与高聚物改性沥青卷材、聚乙烯丙纶卷材、三元乙丙卷材等具有良好的粘结性。

产品特点:

- 1、双组分JS聚合物乳液防水涂料能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工;
- 2、无毒、无味、无污染,施工安全、简单、工期短;
- 3、涂层坚韧高强,耐水性、耐候性、耐久性能优异,可加颜色;
- 4、双组分JS聚合物乳液防水涂料能与防水层外面的保护层良好的粘结。

JS防水涂料I型材料是一种弹性材料，液料和粉料比例一般在1:1左右（根据固含量调整），主要用于非长期浸水的部位，可以配合缝织聚酯布做屋面防水使用，正常情况下不用于卫生间或水池等长期有水的位置。

应用范围：

- 1、屋面、外墙、厕浴间、厨房、地下室、隧道、道路、防渗漏、防潮系统。
- 2、用于建筑室内、室外和各种装饰砖体的粘贴，如面砖马赛克、瓷砖、大理石、花岗石材、石膏板、木地板、聚苯保温板等到与水泥基面的粘结。
- 3、干燥和潮湿的基面均可施工作业。

渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、生沽其及阴阳角等那位，原因是骨根、地翻等部位松动、桔接不牢、徐别不严密或防水层局部权坏、都件搭接长度不够所造成.这些边边角角是最容易出现公的地方，要注意薄弱部位细部节点的施工。防水涂料一定要涂抹到位真施工管道、地m等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认上下水管一律要做好水泥护根，从地面起向上刷10-20厘米的聚氨酯防水涂料，然后在地面再做聚氨酯防水层，加上原防水层，组成复合型防水层，以增强防水性能。

施工方法：

- 1、基层处理：基层表面应平整、结实、无空鼓、无浮尘、无油污和无其它松动附着物。
- 2、装饰材料表面应清洁，太干燥时应在水中浸泡、阴干。
- 3、对于较大的裂缝应先进行修补，底材先用清水湿润，但不能有积水。
- 4、标准施工配比：防水乳液：水泥：细砂（或中砂）=1：2：4的重量比搅拌均匀、然后均匀涂抹在装饰材料的粘贴面，粘贴厚度以5-8毫米为宜，然后巾贴合在基材上，并找平、压实。
- 5、做完第一层后，必须等待干固后再做第二层，如涂层固化已超过24小时，在其上面涂第二层时，先用清水进行重新湿润，但不能有积水情况。
- 6、在常温下自然养护24-48小时，5天达到最佳粘结强度，可采用无纺布或纤布作胎体增强。
- 7、如作防水涂料使用，可按乳液：水泥=1:1的重量进行配制搅拌均匀，然后将配制好的胶浆辊涂二至三遍，厚度达防水规范要求。每遍涂刷间隔约2~4小时，具体应根据天气情况进行适当调整，以不粘手为宜。（此用法不建议使用在长期浸水的环境中）
- 8、乳液用量：1-1.5kg/m<sup>2</sup>。

注意事项：

- 1、水泥为325#以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，砂为中砂或细砂。
- 2、防水乳液在使用时应和水泥浆料充分搅拌，至均匀的胶浆，建议使用机械搅拌（400~500转/分钟）。
- 3、本品不能在0以下或雨雪中施工，不宜在通风环境不良，空气湿度超过80%的潮湿环境中施工。
- 4、本品虽无毒害，但不可吞食，若不慎溅入眼睛，应先用清水清洗，或视情况到医院就诊。

5、本品非危险化学品，可按普通货物运输，运输途中要防止雨淋暴晒、包装损坏。

6、乳液应在5 -40 以下密封存放，储存期为12个月。

双组分JS聚合物乳液防水涂料能在潮湿或干燥的多种材质的基面上施工。涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久性优异。可加颜料，形成彩色涂层。无污染、施工安全简单，工期短。在立面、斜面和顶面上施工不流淌。能与基面剂水泥砂浆等外层材料牢固粘结。耐高温可达140 。

双组分JS聚合物乳液防水涂料处于侵蚀介质中的防水剂混凝土，当耐腐蚀系数小于0.8时，应采取防腐措施。防水剂混凝土结构表面温度不应超过100 ，否则必须采取隔断热源的保护措施。

公司引进全套先进设备、具有雄厚的技术力量，产品有SBS、APP改性沥青防水卷材，自粘防水卷材，聚乙烯丙（涤）纶高分子复合防水材料、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、聚氨酯防水涂料、JS防水涂料、赛柏斯水泥基渗透结晶型防水材料。公司产品在四十多个城市设立销售网点及代理机构,并以优良性能、合理价格、方便的施工、优质的服务受到了广大用户的赞誉。