

水性环氧树脂防水涂料

产品名称	水性环氧树脂防水涂料
公司名称	石家庄广科新材料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	品牌:涉大川 型号:GK-S31 产地:石家庄广科
公司地址	河北石家庄市高新区太行南大街197号
联系电话	4009028968 13513318968

产品详情

使用时无需称量，直接小桶倒入大桶搅拌均匀后涂刷即可。

水性环氧树脂防腐防水涂料GK-S31A/B

本产品采用高纯度水性环氧树脂及水性环氧树脂固化剂再严格的工艺条件下生产，可直接添加水作为稀释剂使用。常温下将A和B混合后搅拌均匀即可使用，而无需另外添加任何成份。该产品施工容易操作，固化物粘接性强，硬度高，耐酸碱性，耐水性，耐油性，耐盐雾等性能优异。1.用途：

对于水泥表面采用喷涂或涂刷工艺施工，对水泥表面使用石家庄公司的该产品后，混合胶液会迅速的渗入进细微的裂纹中，达到填补细纹，并做为成膜物质防护层保护水泥，提高耐候性能。该产品对于混凝土，木材，瓷砖背面等一般建材性能优良，固化后坚硬并具一定延展性。力学性能优良。2.产品特点：配比可调整。可加水稀释。可在潮湿面施工。可长期浸水使用。冬季不结晶。

3.施工工艺及流程：基层处理基层混凝土含水率 15%，表面抗压强度>C25，表面强度>1.5MPa。彻底清除基层表面的油污、灰尘等，凹凸不平之处需进行铲除、填补和打磨，确保清理后基层表面平整。施工环境温度在10 以上，相对湿度<85%。施工流程：基层检验修补找平——打磨——喷涂施工——涂层凝固后进行第二遍喷涂施工，依次类推至要求之遍数。（气温25 为准，低温情况下，开放时间需适当延长）。施工完毕后自然养护。石家庄公司技术人员建议少喷涂或滚涂三遍。

3.产品物理性能指标范围

项目

GK-S31A

GK-S31B

外观（目测）

浅黄色透明液体

无色透明液体

固含量（%）

65

95

粘度

50cps

6000cps

混合比

3

1

贮存期

一年

包装规格

铁桶/塑桶15kg，20kg

铁桶5kg，20kg

运输条件

普通运输

备注：以上数据仅供参考，使用前请务必实验相关性能。

使用： 1.本产品配比按照重量比配合。电子秤称取A料3kg，B料1kg，用电动搅拌枪搅拌3-5分钟，静置2分钟，等搅拌产生的气泡减少后混合物成均匀液体状态，即可进行施工操作。

2. 温度较低时，可以将AB料事先至于室内12小时再使用，粘度会降低，使用效果好。或将B包装桶放于热水中进行水浴加热，也可以降低粘度。

3. 可加入适量的水进行稀释。加水后漆膜干燥速度会变慢属正常现象。