

# CYCOLOY PC ABS C6600沙伯基础 高抗冲 耐水解 阻燃

产品名称	CYCOLOY PC ABS C6600沙伯基础 高抗冲 耐水解 阻燃
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	20.30/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 牌号:C660 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTMD792	1.19	g/cm
	熔流率(熔体流动速率)(260 ° C/2.16kg)	ASTMD1238	22	g/10min
	收缩率-流动(3.20mm)	InternalMetho	0.40to0.60	%
	吸水率(24hr)	ASTMD570	0.11	%
机械性能	拉伸模量2	ASTMD638	3000	MPa
	抗张强度3(屈服)	ASTMD638	63.0	MPa
	抗张强度3(断裂)	ASTMD638	49.0	MPa
	伸长率3(屈服)	ASTMD638	4.0	%
	伸长率4(断裂)	ASTMD638	80	%
	弯曲模量4(50.0mm跨距)	ASTMD790	2620	MPa
	弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距)	ASTMD790	94.0	MPa
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23	ASTMD256	550	J/m

	° C)					
	装有测量仪 表的落镖冲 击	-30 ° C,Total Energy	ASTMD3763	51.0	J	
		装有测量仪 表的落镖冲 击	23 ° C,TotalE nergy	ASTMD3763	51.0	J
热性能	载荷下热变 形温度(0.45 MPa,未退火, 6.40mm)		ASTMD648	98.0	° C	
	载荷下热变 形温度	1.8MPa,未退 火,3.20mm	ASTMD648	83.0	° C	
		载荷下热变 形温度	1.8MPa,未退 火,6.40mm	ASTMD648	90.0	° C
	维卡软化温 度		ASTMD1525	99.0	° C	
	RTIElec		UL746	80.0	° C	
	RTIImp		UL746	70.0	° C	
	RTIStr		UL746	80.0	° C	
电气性能	表面电阻率		IEC60093	>1.0E+15	ohms	
	体积电阻率		IEC60093	>1.0E+15	ohms · cm	
	介电强度(3.2 0mm,在油中)		IEC60243-1	17	kV/mm	
	相对电容率	50Hz	IEC60250	2.70		
		相对电容率	60Hz	IEC60250	2.70	
		相对电容率	1MHz	IEC60250	2.70	
	耗散因数	50Hz	IEC60250	4.0E-3		
		耗散因数	60Hz	IEC60250	4.0E-3	
		耗散因数	1MHz	IEC60250	6.0E-3	
可燃性	UL阻燃等级	0.75mm	UL94	V-2		
		UL阻燃等级	1.5mm	UL94	V-0	
		UL阻燃等级	2.0mm	UL94	5VB	

## 购买须知

- 1、可提供原料出厂证明和物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS等资料.
- 2、提供售后服务与技术支持.
- 3、提供塑胶原料增值税发票。
- 4、本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发货，江浙沪一天内到达,其他地方3-4天到货.(物流运送所有货物都有套外保护袋，避免破损)。
- 5、由于原料型号较多，价格行情有波动，网上价格未能及时更新，可能与实际价格有出入，均以口头报价为准！

如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以致电我司咨询.本公司货源充足，品种齐全，价格合理。

