

# ASA德国巴斯夫797S韩国苯领 抗冲击 体育用品

产品名称	ASA德国巴斯夫797S韩国苯领 抗冲击 体育用品
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 牌号:797S 产地:德国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

Luran S 797S

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

[Styrolution](#)

产品说明:

Luran S 797S是一种丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)产品,。它可以通过注射成型进行加工,在非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。 LuranS 797S的应用领域包括汽车行业 和 体育用品。 主要特性为:耐冲击。

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 [Technical Datasheet \(English\)](#)

UL 黄卡 2 [E108538-100840266](#)

搜索 UL 黄卡 [Styrolution](#)

[Luran S](#)

供货地区 非洲和中东欧洲亚太地区

性能特点 抗撞击性，高

用途 汽车领域的应用：体育用品

形式 颗粒料

加工方法		注射成型				
性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位		
基本性能	密度	ISO 1183	1.07	g/cm		
	吸水率	24hr,23	DIN 53 495/1	0.45	%	
机械性能	拉伸模量	ISO 527-2	2000	MPa		
	屈服应力	50mm/min	ISO 527-2	42	MPa	
	屈服应变		ISO 527-2	3.5	%	
	断裂应变		ISO 527-2	11.0	%	
	拉伸蠕变模量	h, 应变 0.5%, +23	ISO 899-1	1100	MPa	
	弯曲强度		ISO 178	60	MPa	
	剪切模量		ISO 6721-2	730	MPa	
	charpy无缺口+23		ISO 179/1eU	250	KJ/m	
	冲击强度	charpy无缺口-30		ISO 179/1eU	180	KJ/m
		冲击强度				
		charpy缺口冲+23	ISO 179/1eA	40.0	KJ/m	
		击强度	charpy缺口冲-30	ISO 179/1eA	9.0	KJ/m
		击强度				
电气性能	IZOD缺口冲+23	ASTM D-256	600	J/m		
	击强度					
	球压痕硬度	H 358/30	ISO 2039-1	65	MPa	
	介电常数	100Hz	IEC 60250	3.8		
		介电常数	1MHz	IEC 60250	3.3	
	介质损耗因数	100Hz	IEC 60250	90	10	
		介质损耗因数	1MHz	IEC 60250	260	10
	体积电阻率		IEC 60093	10	.m	
	表面电阻率		IEC 60093	10		
	介电强度	K20/K20	IEC 60243/1	35	KV/mm	
CTI	Soultion A	IEC 60112	600			
热性能	燃烧性	UL 94	94HB	class		
	热变形温度	1.80MPa	ISO 75-2	95		
		热变形温度	0.45MPa	ISO 75-2	100	
	维卡软化温度	VST/A/50	ISO 306	104		
		维卡软化温度	VST/B/50	ISO 306	90	
热的线膨胀系数	23-80	DIN 53 752	0.8-1.1	10-4/K		
其它性能	MVR	220/10	ISO 1133	5.5	cm	

#### 购买须知

- 1、可提供原料出厂证明和物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS等资料.
- 2、提供售后服务与技术支持.
- 3、提供塑胶原料增值税发票。

4、本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发货,江浙沪一天内到达,其他地方3-4天到货.(物流运送所有货物都有套外保护袋,避免破损)。

5、由于原料型号较多,价格行情有波动,网上价格未能及时更新,可能与实际价格有出入,均以口头报价为准!

如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以致电我司咨询.本公司货源充足,品种齐全,价格合理。