

出售耐候抗UV沙伯PC塑料颗粒

产品名称	出售耐候抗UV沙伯PC塑料颗粒
公司名称	东莞市大朗诺发塑胶原料行
价格	.00/KG
规格参数	品牌:沙伯 型号:LUX9630C 产地:美国
公司地址	大朗镇仙村铜鼓一街86号
联系电话	13631750430

产品详情

沙伯PC塑料 PC LUX7630C聚碳酸酯(PC)树脂是一种非填充树脂，适用于注塑和挤出。这种非氯化、非溴化阻燃型个人电脑的UL-94 V0等级为1.0毫米/5VA等级为3.0毫米，紫外线稳定(F1等级)，提供额外的耐候性。LEXAN LUX7630C仅提供透明的自然颜色

沙伯PC塑料 PC LUX7630C物性参数

物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重

-- 1.19 g/cm ASTM D792

-- 1.20 g/cm ISO 1183

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg) 5.0 g/10 min ASTM D1238

溶化体积流率（MVR）(300 ° C/1.2 kg) 5.00 cm/10min ISO 1133

收缩率 内部方法

流动：3.20 mm 0.55 到 0.75 % 内部方法

横向流动：3.20 mm 0.60 到 0.80 % 内部方法

吸水率 ISO 62

饱和, 23 ° C 0.14 % ISO 62

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.11 % ISO 62

室外适用性 f1

沙伯PC塑料 PC LUX7630C注塑和挤出工艺成型说明

PC塑料注塑成型之前必须预干燥，水分含量应低于0.02%，微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽，银丝和气泡，PC在室温下具有相当大强迫高弹形变能力

挤出用PC分子量应大于3万，要采用渐变压缩型螺杆，长径比1：18~24，压缩比1：2.5，