

# 耐磨地坪厂家 芜湖耐磨地坪 芜湖吾诚固化地坪漆

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 耐磨地坪厂家 芜湖耐磨地坪<br>芜湖吾诚固化地坪漆 |
| 公司名称 | 芜湖市吾诚装饰工程有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 芜湖南翔万商西二街2D-1049号          |
| 联系电话 | 18715310808                |

## 产品详情

### 无溶剂型的环氧地坪

无溶剂型的环氧地坪中涂漆优点有：机械强度高，耐重压、耐磨损，附着力强、不剥离、不龟裂、不收缩、耐矿物油、耐碱、耐溶剂，一次施工厚度可以达到500 μm以上，可增加整个涂层的厚度。

无溶剂型环氧地坪中涂漆一般为双组份，芜湖耐磨地坪，甲组份由环氧树脂、耐磨料、助剂、有机的溶剂等调制而成，乙组份为无毒固化剂。

它适用于药厂、食品厂、电子厂、纺织厂、办公室、医院、手术室、实验室、无菌房及一般轻、重负荷工厂等地板。

它在使用时的注意事项有：

- 1、使用时应现用现配。
- 2、可采用刷涂或辊涂。
- 3、涂装前应把甲组份和乙组份分别搅匀，然后再按配漆比例甲组份：乙组份=25:5(重量比)，混合搅匀后，再熟化20min即可使用，混合后的漆应在4h之内用完。
- 4、施工温度：10 以上。
- 5、涂装间隔：16-24h/18-25 。
- 6、稀释剂：专用稀释剂。
- 7、贮存期限：0-30 的条件下，至少保存6个月。

8、超过储存期应先检查合格后再使用。本产品储存在干燥、阴凉处并远离热源和火源。

安全措施：

- 1、避免接触皮肤和眼睛；
- 2、如果油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。
- 3、如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 4、保证良好的通风。
- 5、油漆中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 6、现场遵守一切健康安全规定。

## 环氧地坪的施工检验

环氧地坪是一种高强度、耐磨损，美观的地面铺装材料，而且维护费用低廉等优点，因此受到广大用户的喜爱。如何对一款施工完成的地坪进行检测呢？检测的是环氧地坪涂层附着力，包括两个方面内容：

1、色漆和清漆、漆膜划格的试验。

其中500  $\mu\text{m}$ 以下厚度，在施工现场可采用划格法：60  $\mu\text{m}$ 以下刀刃间距为1mm；60~120  $\mu\text{m}$ 刀刃间距为2mm；121  $\mu\text{m}$ 涂层附着力检测刀刃间距为3mm。

附着力检测特点是划伤性检测，产品涂层性能检测以样板试验替代实物的附着力数据，原因有生产车间环氧地坪涂装环境条件、涂装、干燥的可控性，操作人员技能与涂装质量一致。

2、涂层附着力的测定法拉开法。

环氧自流平地面涂层厚度大，允许的刀刃间距较难划透，由于涂层硬度大不适合划刀的操作；建筑业检测以小锤轻敲听空鼓声的方法与拉拔仪检测相结合，解决多点测试的工作量。

环氧地坪涂层表面硬度与有关应用性能测试，主要包括以下几个方面：

1、涂膜硬度铅笔测定法：

实验室有铅笔硬度仪、施工现场手工试验，耐磨地坪施工，只需备要求硬度指标的对应铅笔，犁5道3mm不被犁伤的痕，该铅笔硬度代表被测试环氧地坪涂膜的硬度。

2、漆膜无印痕试验：

(等效采用色漆和清漆无印痕试验)，以邵尔A硬度橡皮、尼龙丝网和一定重量荷重试验，10min后以涂层表面丝网印迹，或以环氧地坪涂层刚好不留痕迹的时间表示。

3、巴克霍尔兹压痕试验：(等效采用ISO2815巴克霍尔兹压痕试验)，压痕器有效负荷重500g  $\pm$  5g，压痕器的尖锐刀刃金属轮转动对被测试环氧地坪涂膜产生压痕形状，经放大20倍观察测量能读到0.1mm。以压痕长度倒数的函数表示抗压痕性试验结果。

环氧地坪漆施工流程材料，耐磨地坪厂家，在夏季多雨高温的环境下比起平常的施工，要更注意哪些方面的影响才能更好的确保施工进度和质量呢？

夏季地坪漆施工流程：

- 1、地坪施工材料的选配上，要符合相应施工场合。
- 2、不少施工区域在雨水的天气里是没法进行施工的，像户外用的地坪材料就是如此，雨水和过高气温，地坪材料要么就过快干燥要么固化不完全，这些都是涂刷质量变差的原因。
- 3、正常的施工步骤要做好底层的修复，对油污积水等杂物清理后，做地表平整度的处理，在暴雨的天气里做这样的地面基础处理显然更加困难，可能你还没把之前的积水处理好，雨水又会带来新的积水了。
- 4、确实要做的地坪，耐磨地坪涂料，就应该先做好隔断，把雨水对施工质量的影响减小到最少。
- 5、湿度过高的气候烘干是一定要做的，保持地面干燥有一些小方法，比如用烘干机，注意好通风和排水区域隔层防护等。
- 4、在平常施工的时候中涂会加入砂浆腻子等保证地面的硬度，但在雨天施工则要保证这些材料在铺设完成后的干燥程度。

耐磨地坪厂家-芜湖耐磨地坪- 芜湖吾诚固化地坪漆(查看)由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（[www.wuchengdiping.com](http://www.wuchengdiping.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!