

TR557韩国ABS/TR-557/LG化学

产品名称	TR557韩国ABS/TR-557/LG化学
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG化学 牌号:TR-557 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

规格级别透明,高抗冲 其它 其它外观颜色该料用途备注说明特性：高冲击性

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ASTM D-7921.09 成型收缩率 ASTM D-9550.4 ~ 0.7% 熔融指数 200 ° C/5kg ASTM D-1238 (G) 2.0g/10min 机械性能 洛氏强度 R-Scale ASTM D-785105 弯曲强度 15mm/min ASTM D-790630(62)kg/cm2(MPa) 张力模数 1mm/min ASTM D-63817800(1740)kg/cm2(MPa) 伸张率 (抗拒点) 50mm/min ASTM D-638 6%伸张率 (破断点) 50mm/min ASTM D-63850% 张力强度 50mm/min ASTM D-638430(42)kg/cm2(MPa) 弯曲模数 15mm/min ASTM D-79020500 (2000) kg/cm2(MPa) IZOD 冲击强度 1/4", 23 ° C ASTM D-25615(150)kg.cm/cm(J/m) 热性能 燃烧性 1/8" UL-94HB class 微卡软化点 1kg/120 /h(5kg/50 /h) ASTM D-152598(93) 热变形温度 4.6kg/cm2 1/4" annealed(unannealed) ASTM D-64895(90) 燃烧性 1/8" IEC707-mm/min 热变形形温度 1.86kgf/cm2 1/4 ASTM D-64889(88)