

## TR-558 ABSTR557韩国LG ABS

产品名称	TR-558 ABSTR557韩国LG ABS
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 牌号:TR-558 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 熔融指数 200 ° C/5kg ASTM D-1238 ( G ) 2.2g/10min 成型收缩率 ASTM D-9550.4 ~ 0.7% 比重 ASTM D-7921.11 机械性能 伸张率 ( 破断点 ) 50mm/min ASTM D-638 40% 张力摸数 1mm/min ASTM D-638 22200 ( 2180 ) kg/cm 洛氏强度 R-Scale ASTM D-785 112 弯曲强度 15mm/min ASTM D-790 800 ( 78 ) kg/cm IZOD 冲击强度 1/4", 23 ° C ASTM D-256 10(100) kg.cm/cm (J/m) 伸张率 ( 抗拒点 ) 50mm/min ASTM D-638 6% 张力强度 50mm/min ASTM D-638 520 ( 51 ) kg/cm 弯曲摸数 15mm/min ASTM D-790 25000(2450) kg/cm 热性能 燃烧性 1/8" IEC 707-mm/min 热变形温度 4.6kg/cm 21/4" annealed (unannealed) ASTM D-648 95(90) 热变形形温度 1.86kgf/cm 21/4 ASTM D-648 89(89) 微卡软化点 1kg/120 /h (5kg/50 /h) ASTM D-1525 100(93) 燃烧性 1/8" UL-94 HB class