

防锈乳化油,HR7003通用防锈乳化油

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防锈乳化油,HR7003通用防锈乳化油 |
| 公司名称 | 徐州市衡润特种油品厂 |
| 价格 | 2510.00/桶 |
| 规格参数 | 型号:7003 品牌:衡润 比重:0.93 |
| 公司地址 | 东郊骆驼山办事处骆驼山前村东头 |
| 联系电话 | 0516-83162799 15950698176 |

产品详情

| | | | |
|---------|---------------|------|---------|
| 型号 | 7003 | 品牌 | 衡润 |
| 比重 | 0.93 | 闪点 | 180 () |
| 40 运动粘度 | 40-45 (cSt) | 粘度指数 | 00 |
| 倾点 | -15 () | | |

产品简介本品系由特定的矿物油、高润滑的合成脂、乳化剂、表面活性剂与其他特殊添加剂组成。

性能特征

使用周期长,有较好的防锈性能及汗液中和置换性.乳化性能稳定,不易发臭变质,具有优良的渗透、润滑、清洗、防锈功能冷却性---良好的冷却性能能充分带走金属切削热量,保证工件.刀具无烧伤

推荐应用本产品可供金属切削、磨削等机械加工工艺。可用与碳钢、铸铁、底合金钢及有色金属的铣、铅磨等加工工序。

推荐比例加工工艺及工件要求不同而定,对防锈及润滑性能要求高一些,对清洗冷却性要求高者,可多加水,推荐使用浓度为2%-5%。

为了增加乳化液使用性能,调配的水推荐使用工业软水或去离子水。

技术参数

| 项目 | 质量指标 |
|----|----------|
| 外观 | 透明或半透明液体 |

| | |
|----------------|-------|
| ph值 | 7-9 |
| 腐蚀 45#钢 24h不大于 | 1 |
| 运动粘度40 | 40-45 |

更换不同牌号乳化液时,应将原使用之废液放净,以免影响使用效果。200l铁桶包装,存放于阴凉、干燥、通风的库房内,防止水分、杂质混入。