

ASA韩国LG LI911 LI-911耐气候影响性能良好

产品名称	ASA韩国LG LI911 LI-911耐气候影响性能良好
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	22.10/KG
规格参数	品牌:韩国LG 牌号:LI911 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

ASA国LG LI911耐候 流动性高电气/电子应用领域,动力/其它工具,家电部件

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重ASTMD7921.07g/cm 熔流率(熔体流动速率)(220 ° C/10.0kg)ASTMD123820g/10min 收缩率-流动(3.20mm)ASTMD9550.40to0.70% 机械性能 拉伸模量2(3.20mm)ASTMD6382170MPa 抗张强度3(屈服,3.20mm)ASTMD63849.0MPa 伸长率3(屈服,3.20mm)ASTMD638>6.0% 伸长率3(断裂,3.20mm)ASTMD63820% 弯曲模量4(3.20mm)ASTMD7902300MPa 弯曲强度4(3.20mm)ASTMD79078.5MPa 冲击性能 悬臂梁缺口冲击强度-30 ° C,3.20mmASTMD25629J/m-30 ° C,6.40mmASTMD25629J/m 23 ° C,3.20mmASTMD256140J/m 23 ° C,6.40mmASTMD256120J/m 硬度 洛氏硬度(R级)ASTMD785107 热性能 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,6.40mm)ASTMD64896.0 ° C 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm)ASTMD64887.0 ° C 维卡软化温度ASTMD1525596.0 ° C 可燃性 UL阻燃等级 1.6mmUL94HB 3.2mmUL94HB