

PC 韩国 LG 1301-22 聚碳酸酯 电器 手机键盘 山东 代理

产品名称	PC 韩国 LG 1301-22 聚碳酸酯 电器 手机键盘 山东 代理
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	PC:聚碳酸酯 1301:电器 手机键盘 韩国LG:重庆LG
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

公司经营宗旨：

优质得产品，用心的维护；专业的经营，悉心的服务，客户是最大；发货速度快，服务要至上;质量得保证，要以人为本。

物流支持：全国各地，上海，安徽，广东省，浙江各地区，副省级城市:杭州、宁波。

江苏省副省级城市:南京。地级市:徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。县级市:江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、常熟、张家港、太仓、昆山、吴江、如皋、通州、海门、启东、大丰、东台、高邮、仪征、江都、扬中、句容、丹阳、兴化、姜堰、泰兴、靖江。

当天下单，24小时内一定发货。

一、售前服务：1、咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，种类和物性等，甚至是市场相关信息,苏州汇达塑公司将为您们提供专业的服务。2、试料服务：在大量采购之前，

二、苏州汇达塑公司可以为您提供样品试料。3、推荐服务：苏州汇达塑公司有限公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。4：供货服务：我们苏州汇达塑公司公司在要客户下订单后***时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。二、售后服务：1：运费优惠：一吨以上（江苏、上海）等地可免运费，其他地区按实际费用收取。2：跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。3：诚信服务：苏州汇达塑公司公司保证提供的产品全是原厂原包4：开具13%发票：我司可以根据客户要求开

具相应税点的发票

C物理性能：

- 1、聚碳酸酯（PC）是碳酸的聚酯类。PC耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。PC不耐紫外光，不耐强碱。密度：1.18-1.22，热变形温度：135 ° C耐低温-45 ° C。
- 2、PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC高分子量树脂韧性好，热变形温度约为130 ° C，加玻纤增加10 ° C。PC的弯曲模量可达2400MPa以上，100 ° C在负载下的蠕变率很低。
- 3、PC缺点：PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，不能用于重复经受高压蒸汽的制品。对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样，PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。

PC主要应用行业：

汽车制造：照明系统、仪表板、加热板、除霜器及聚碳酸酯合金制的保险杠等

电子电器：各种食品加工机械，电动工具外壳、机体、支架、冷冻室抽屉和真空吸尘器零件

光学透镜：用于照相机、显微镜、望远镜及光学测试仪器等

机械设备：制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也

可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。

华东代理PC 韩国LG Lupoy 1301-22 高流动

电子电器

PC改性用途：改性PC的目的是为了增韧，改良成型加工性能，减少残余变形，增加阻燃性，

具体能改性PC的品种有：

- 1、PC/ABS可提高弯曲模量、耐热性、电镀性能等。
- 2、PC/PET、PBT可改善耐药品性，耐溶剂料性等。
- 3、PC/PMMA加入有机玻璃可提高外观珠光色彩。

- 4、PC/PA、HIPS可提高冲击韧性、表面光洁度。
- 5、PC/HDPE可改善耐沸水性、耐老化性、耐气候性，而LDPE效果较差。
- 6、PC用玻纤或碳纤维进行增强改性，提高机械强度。
- 7、并用溴类阻燃剂和三氧化二锑，可制成阻燃级PC。

PC注射工艺：

注塑机调整成型参数（视原料分子量高低调整）：

料筒温度：前部250—310，中部240—280，后部230—250。

喷嘴温度：比后部低10。

模具温度：70—120。

注射压力：70—140MPa。

螺杆转速：30—120r/min。

成型周期：注射1—25s，冷却5—40s。

华东代理PC 韩国LG Lupoy 1301-22 高流动
电子电器