

LI942 ASA韩国LG LI-942耐热 汽车应用

产品名称	LI942 ASA韩国LG LI-942耐热 汽车应用
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	21.30/KG
规格参数	品牌:韩国LG 牌号:LI942 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

LI942 ASA韩国LG LI-942耐热 汽车应用

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重ASTMD7921.09g/cm 密度ISO11831.09g/cm 熔流率(熔体流动速率)(220 ° C/10.0kg)ASTMD12383.0g/10min ISO11333.0g/10min 收缩率-流动(3.20mm)ASTMD9550.40to0.70% ISO294-40.40to0.70% 机械性能 拉伸模量ISO527-2/12250MPa 抗张强度2(屈服,3.20mm)ASTMD63847.1MPa 拉伸应力(屈服)ISO527-2/5048.0MPa 伸长率2(断裂,3.20mm)ASTMD63815% 弯曲模量3(6.40mm)ASTMD7902300MPa 弯曲模量4ISO1782400MPa FlexuralStrength3(6.40mm)ASTMD79073.5MPa 弯曲应力4ISO17875.0MPa 冲击性能 简支梁缺口冲击强度(23 ° C)ISO179/1eA8.0kJ/m 悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C,6.40mm)ASTMD25688J/m 悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)ISO180/1A8.0kJ/m 硬度 洛氏硬度(R级)ASTMD785105 洛氏硬度ISO2039-2110 热性能 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm)ASTMD64899.0 ° C HeatDeflectionTemperature5(1.8MPa,Unannealed,4.00mm)ISO75-2/Ae91.0 ° C 维卡软化温度ASTMD15256105 ° C ISO306/B50105 ° C