

PC 韩国乐天化学 sc-1060 透明PC

产品名称	PC 韩国乐天化学 sc-1060 透明PC
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	15.60/千克
规格参数	品牌:韩国乐天化学 牌号:SC-1060 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ASTM D792 1.2g/cm 吸水率(23 ° C) ASTM D570 %300 ° C, 1.2kg ASTM D1238 6g/10min 250 ° C, 1.2kg ASTM D1238 6g/10min 300 ° C, 1.2kg ISO 1133 6g/10min 250 ° C, 1.2kg ISO 1133 6g/10min 收缩率 ASTM D955 0.5-0.7% 机械性能 屈服, 50mm/min ASTM D638 660kgf/cm 屈服, 50mm/min ISO 527-1A 65Mpa 屈服, 5mm/min ISO 527-1A 65Mpa 断裂, 50mm/min ASTM D638 110% ISO 527-1A % 断裂, 5mm/min ISO 527-1A 5.5% 2.8mm/min ASTM D790 930kgf/cm 2mm/min ISO 17892 2Mpa 2.8mm/min ISO 17892 2Mpa (缺口) 1/4 ASTM D256 15kgf cm/cm (缺口) 1/8 ASTM D256 90kgf cm/cm 简支梁冲击强度(缺口) ISO 1801 A 85KJ/m 冲击强度 (缺口) ISO 1801 A 90KJ/m 洛氏硬度(R-Scale) ASTM D785 120 ISO 2039-2120 热性能 18.6kgf/cm, 6.4mm ASTM D648 137 ° C 4.6kgf/cm, 6.4mm ASTM D648 142 ° C 1.8MPa, 4.0mm ISO 75-2127 ° C 0.45MPa, 4.0mm ISO 75-2137 ° C 维卡软化温度(B/50) ISOR 306 147 ° C 可燃性 HBUL 94 2.6-3.2mm V-2 UL 94 1.6-2.0mm V-1 UL 94 4mm V-0 UL 94 5mm V-0 UL 94 5mm V-0 UL 94 5mm