

# TPEE3548美国杜邦3548

产品名称	TPEE3548美国杜邦3548
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:3548 性能:热稳定性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

用途 薄膜 型材

材料特性 热稳定性

材料形状 颗粒状

加工方式 挤出成型, 吹塑成型

物理性能

条件

测试标准

数据

单位

比重 ISO 1183 1.15 g/cm

收缩率 MD ISO 294-4 0.70 %

收缩率 TD ISO 294-4 0.90 %

吸水率 23 ° C, 24hr ISO 62 12.00 %

吸水率 23 ° C, 50RH ISO 62 0.80 %

## 硬度

邵氏D 210 ISO 868 24

## 机械性能

拉伸强度 23 ° C ISO 527-2 10 MPa

断裂伸长率 23 ° C ISO 527-2 200 %

拉伸模量 23 ° C ISO 527-2 25 MPa

撕裂强度 TD ISO 34-1 80 kN/m

弯曲模量 23 ° C ISO 178 25 MPa

## 热性能

熔融温度 ISO 11357-3 157 ° C

## 电气性能

体积电阻 IEC 60093 > 1.0E+15 .cm

表面电阻 IEC 60093 5.00E+14 .cm

绝缘强度 2.03mm IEC 60243-1 20 KV/mm

耗散因数 IEC 60250 7.00E-3 100Hz

耗散因数 IEC 60250 2.30E-2 1MHz

相对漏电起痕指数 IEC 60112 600 V