

TPEE8238美国杜邦8238性能用途

产品名称	TPEE8238美国杜邦8238性能用途
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	用途:薄膜 片材 型材 性能:紫外线稳定剂
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

弹性体额定值单位制测试方法

撕裂强度ISO 34-1

横向流量210 kN/m

流量230 kN/m

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度ISO 179/1eA

-40 ° C 5.0 kJ/m

-30 ° C 5.0 kJ/m

23 ° C 15 kJ/m

悬臂梁缺口冲击强度ISO 180/1A

-40 ° C 5.5 kJ/m

23 ° C 11 kJ/m

拉伸冲击强度(23 ° C) 57.0 kJ/m ISO 8256/1

硬度额定值单位制测试方法

支撐硬度ISO 868

邵氏D 76

邵氏D, 15 秒70

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火105 ° C ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火45.0 ° C ISO 75-2/A

脆化温度-84.0 ° C ISO 974

玻璃转化温度 4 50.0 ° C ISO 11357-2

维卡软化温度

-- 213 ° C ISO 306/A50

-- 150 ° C ISO 306/B50

熔融温度 4 221 ° C ISO 11357-3

线形膨胀系数ISO 11359-2

流动 $1.5E-4$ cm/cm/ ° C

横向 $1.5E-4$ cm/cm/ ° C

电气性能额定值单位制测试方法

表面电阻率 $> 1.0E+15$ ohm IEC 60093

体积电阻率 $> 1.0E+15$ ohm · cm IEC 60093

耐电强度21 kV/mm IEC 60243-1

相对电容率IEC 60250

100 Hz 4.00

1 MHz 3.70

耗散因数IEC 60250

100 Hz 0.010

1 MHz 0.018

漏电起痕指数600 V IEC 60112