

# PA66 现货经销商美国杜邦 70K20HSL NC010

产品名称	PA66 现货经销商美国杜邦 70K20HSL NC010
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	PA66:聚酰胺66 70K20H:耐磨.热稳定性 美国杜邦:汽车内部零件
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

## 产品详情

PA66 现货经销商美国杜邦 70K20HSL NC010

Zytel 70K20HSL NC010

NYLON RESIN

20% Kevlar Fiber

DuPont Performance Polymers

产品说明:

Zytel 70K20HSL NC010 是一种 NYLON RESIN 以 20% kevlar fiber填充的产品。它可以通过注射成型进行处理，且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。特性包括：

可焊

耐磨

热稳定剂

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection Molding (English) Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English)

搜索 UL 黄卡

DuPont Performance Polymers

Zytel

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

填料/增强材料

Kevlar Fiber, 20% 填料按重量

添加剂

热稳定剂

性能特点

超声波可焊接低摩擦系数耐磨损性良好热稳定性

RoHS 合规性

联系制造商

外观

自然色

形式

颗粒料

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA66-RF20<

树脂ID (ISO 1043)

PA66-RF20

物理性能

干燥

调节后的

单位制

测试方法

密度

1.19

--

g/cm

ISO 1183

收缩率

ISO 294-4

横向流量 : 2.00 mm

1.4

--

%

流量 : 2.00 mm

0.90

吸水率

ISO 62

饱和, 23 ° C

6.8

平衡, 23 ° C, 50% RH

2.7

机械性能

干燥

拉伸模量 (23 ° C)

5300

3500

MPa

ISO 527-2

拉伸应力 (断裂, 23 ° C)

110

85.0

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

5.2

7.2

%

ISO 527-2

弯曲模量 (23 ° C)

4900

3300

ISO 178冲击性能

干燥

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

6.0

9.0

kJ/m

ISO 179/1eA

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

50

65

ISO 179/1eU

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

5.0

7.0

ISO 180/1A

热性能

干燥

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

255

° C

ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火

222

ISO 75-2/A

熔融温度 2

263

° C

ISO 11357-3

注射

干燥

单位制

干燥温度

80.0

干燥时间

2.0 到 4.0

hr

建议的最大水分含量

< 0.20

加工（熔体）温度

285 到 305

Melt Temperature, Optimum

295

模具温度

70.0 到 120

Mold Temperature, Optimum

100

Drying Recommended

Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level

一. 苏州汇达塑现货供应：产品分类：美国杜邦PA66

1. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 101F 高流动防火V2尼龙

2. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

101L 注塑级，脱模性良好3. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

103HSL 纯树脂热稳定4. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度5. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

408L 超韧超高抗冲击6. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲7. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性8. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

FR15 纯树脂无卤防火V09. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

FR7025V0F 纯树脂无卤防火V010. 苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66

FR7026V0F 无卤阻燃PA6611.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 FR50  
25%玻纤增强,防火V012.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 FR60  
30%玻纤增强,防火V013.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 8018  
14%玻纤增强，超韧超高抗冲击14.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 8018HS  
14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性15.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 FE5171  
33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙6.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 70G13L  
13%玻纤增强 高强度17.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 70G33L  
33%玻纤增强 高强度18.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 70G43L  
43%玻纤增强 高强度高钢性19.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 70G50L  
50%玻纤增强 高强度高钢性20.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 70G33HS1-L  
33%玻纤增强 高强度耐热老化21.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 70G43HS1-L  
43%玻纤增强 高强度耐热老化22.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 80G33L  
33%玻纤增强 超高抗冲击强度23.苏州汇达塑现货供应：美国杜邦PA66 82G43L  
43%玻纤增强 超高抗冲击强度

美国杜邦(苏州汇达塑总代理商) 一流的质量、一流的服务，一直得到很多新老客户的信赖

我们承诺：始终给你最优惠的价格，最优质的材料，最稳定的货源，以及最贴心的服务！

了解美国杜邦PA66更全面性能型号及价格、欢迎来电联系。

以下是产品实拍：