

聚碳酸酯PC2405德国拜耳2405

产品名称	聚碳酸酯PC2405德国拜耳2405
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:2405 性能:低粘度 脱模性能良好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

可燃性额定值单位制测试方法

UL 阻燃等级UL 94

2.70 mm HB

0.360 mm V-2

0.750 mm V-2

灼热丝易燃指数IEC 60695-2-12

0.750 mm 850 ° C

1.50 mm 875 ° C

3.00 mm 930 ° C

热灯丝点火温度IEC 60695-2-13

0.750 mm 875 ° C

1.00 mm 875 ° C

3.00 mm 875 ° C

极限氧指数 12.27 % ISO 4589-2

Application of Flame from Small Burner 13 DIN 53438-1, -3

2.00 mm K1, F1

Burning Rate 14 (< 1.00 mm) Passed ISO 3795

Flash Ignition Temperature 480 ° C ASTM D1929

Needle Flame Test IEC 60695-11-5

Method F: 1.50 mm 1.0 min

Method F: 2.00 mm 2.0 min

Method F: 3.00 mm 2.0 min

Method K: 1.50 mm 0.1 min

Method K: 2.00 mm 0.1 min

Method K: 3.00 mm 0.2 min

Self Ignition Temperature 550 ° C ASTM D1929

光学性能额定值单位制测试方法

折射率 15 1.585 ISO 489

透射率 ISO 13468-2

1000 μ m 89.0 %

2000 μ m 89.0 %

3000 μ m 88.0 %

4000 μ m 87.0 %

雾度(3000 μ m) < 0.80 % ISO 14782

补充信息额定值单位制测试方法

Electrolytical Corrosion A1 IEC 60426

ISO Shortname PC,MR,(,)-18-9 ISO 7391