

三价铬钝化剂配方转让

产品名称	三价铬钝化剂配方转让
公司名称	苏州三润化工科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	吴江江陵东路8号
联系电话	18136094710

产品详情

组成成分

三价铬蓝白钝化剂:电镀锌钝化时，采用低毒的三价铬为钝化主剂，添加几种添加剂合成。

性能及用途

兰白钝化液可以在各种类型的锌镀层表面形成一层兰色钝化膜，适用于挂镀及滚镀操作;高耐蚀,不经封闭剂封闭的条件下,无论挂镀件或滚镀件中性盐雾实120小时不出现白锈;该钝化液不含六价铬，并通过瑞士SGS标准检测。绿色环保。

工艺规范

镀锌 多道水洗 硝酸出光 水洗 三价铬兰白钝化 冷水洗 50-60 热水洗 60-80 烘干.

注:硝酸应经常更换

平时保持PH=2，如果颜色不蓝，则补加三价铬兰白钝化液，调低PH可用硝酸，但有时也用硫酸，视情

况。

三价铬兰白钝化液 范围

三价铬兰白钝化液ml/L 60-100ml/L(6%-10%)

温度 15-32

pH值 1.7-2.2 (最佳PH=2)

时间 s 10-40

搅拌 空气或机械搅拌

说明

- 1.如果客户对盐雾要求小于48小时则只需使用普通钝化剂即可。
- 2.耐盐雾甚至超过168小时。
- 3.上述条件均为钝后没有经过封闭情况。

蓝白色泽之转变主要视浓度、温度、PH及浸渍时间之因素而变。

浓度低、温度低、浸渍时间短:皮膜白,黄,黄红。

浓度高、温度高、浸渍时间长:皮膜蓝黄,黄绿。