

湖北孝感sbs防水卷材 sbs改性沥青防水卷材 屋面地下室防水卷材

产品名称	湖北孝感sbs防水卷材 sbs改性沥青防水卷材 屋面地下室防水卷材
公司名称	湖北久久防水工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	孝感市孝南区卧龙乡长湖村316国道南
联系电话	0712-2585555 13129945971

产品详情

SBS防水卷材

弹性体改性沥青防水卷材是以SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯）热塑性弹性改性沥青为材料，以聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为基胎，以细砂、矿物粒料、PE膜、铝膜等为覆面材料，采用机械搅拌、研磨而成的弹性体改性体改性沥青防水卷材。

产品特点

聚酯胎SBS改性沥青防水卷材

不透水性能强

耐拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂适应能力强

低温性能好，冷热地区都适用，特别是寒冷地区

耐穿刺、耐硌破、耐撕裂

耐腐蚀、耐霉变、耐候性好

施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠

玻纤胎SBS改性沥青防水卷材

拉伸强度高，尺寸稳定性能好

耐损伤、耐腐蚀、耐霉变、耐候性能好

施工性能好，接缝可靠

APP防水卷材

塑性体改性沥青防水卷材是以APP（无规聚丙烯）或APAO、APO（聚烯烃类聚合物）改性沥青为浸涂材料，以聚酯毡，玻纤毡为胎基，以细砂，矿物粒（片）料，PE膜为覆面材料，采用先进工艺精制而成的塑性体改性沥青防水卷材。

聚酯胎APP改性沥青防水卷材

耐拉强度高，延伸率达，对基层收缩变形和开裂适应能力强

耐高温性能好，耐腐蚀、耐霉变、耐候性好、耐穿刺、耐硌破、耐撕裂

施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠，适用于结构变形大和较高气温环境的建筑防水。

玻纤胎APP改性沥青防水卷材

较高的拉伸强度，尺寸稳定性能好

耐高低温性能好

施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠，尤其适用于结构变形大和较高气温环境的建筑防水

适用范围

防水工程及工业与民用建筑的屋面、墙体、地下室、卫生间等的防水防潮；桥梁、道路、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑的防水；特别适用于结构变形频繁和寒冷地区的建筑物；管道、防腐层的保护及包管、防水。

sbs防水卷材施工

基层处理：

- 1、防水层铺贴之前，所有其它工程应施工完毕，然后清理基层。
- 2、基层平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、凹凸和裂缝，如发生上述现象，须用加107胶的水泥砂浆修。
- 3、基层应比较干燥，含水率不小于8%。
- 4、女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。

sbs自粘防水卷材冷粘施工法：

- 1、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂（冷底子油）一层。
- 2、待基层处理剂干燥后，可涂刷胶粘剂（氯丁胶粘剂或SBS粘合剂），应一次涂刷均匀。
- 3、将改性卷材按预定位置放好后，开始铺贴，纵横向均应留出10cm的搭接缝，用胶粘剂粘平，干燥数分钟后用压辊压实。
- 4、如工程需双层防水，则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一，横缝错开1米以上。

SBS防水卷材热熔法施工：

- 1、涂刷基层处理剂（同冷施工法）
- 2、卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青熔化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，熔化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。
- 3、卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。
- 4、双层防水，卷材接缝必须按规定错开。
- 5、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

注意事项：

- 1、防水基面（找平层）必须坚硬、平整、干燥（含水率不宜大于10%）清洁、不应有反砂及各种尖利物品种。
- 2、作业基面上如有积雪、积水冰霜时不得施工。

- 3、卷材不宜在负温条件下施工，如在负温下施工时，应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结不良现象。
- 4、在做卷材铺贴时应随时注意用手挤压排除空气，以免产生鼓包现象。
- 5、搬运卷材时应轻拿立放，不得扔摔，避免损坏

我们的地址：孝感市孝南区卧龙乡长湖村316国道南

胡经理

电话：0712-2585555

手机：18972680178

期待您的咨询