

ABS LG化学 XR-407 耐热

产品名称	ABS LG化学 XR-407 耐热
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 牌号:XR-407 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

ABS LG化学 XR-407 耐热

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔融指数 200 /5kg ASTM
D-1238 1g/10min 220 /10kg ASTM D-1238 7g/10min 230 /3.8kg ASTM D-1238 3g/10min 物理性能 比重 ASTM
D-792 1.08g/cc 成型收缩率 ASTM D-955 0.4-0.7% 机械性能 拉伸屈服强度 50mm/min ASTM
D-638 450kg/cm 拉伸模量 1mm/min ASTM D-638 23000% 屈服伸长率 50mm/min ASTM
D-638 8% 断裂伸长率 50mm/min ASTM D-638 20% 弯曲强度 15mm/min ASTM
D-790 750kg/cm 弯曲模量 15mm/min ASTM D-790 25500kg/cm 缺口冲击强度 1/4" 23 ASTM D-256 18kg-
cm/cm 1/4" -30 ASTM D-256 8kg-cm/cm 1/8" 23 ASTM D-256 19kg-cm/cm 1/8" -30 ASTM D-256 8kg-
cm/cm 硬度 R-scale ASTM D-785 110 热性能 热变形温度 18.5kg/cm ASTM D-648 110 18.5kg/cm ASTM
D-648 105 4.6kg/cm ASTM D-648 119 4.6kg/cm ASTM
D-648 114 可燃性试验 1/8" IEC707 FH3-34mm/min 1/8" UL94 HB calss 1/16" UL94 HB calss