

湖南长沙环氧煤沥青防腐涂料生产厂家

产品名称	湖南长沙环氧煤沥青防腐涂料生产厂家
公司名称	湖南昂威涂料有限责任公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技园创业中心101二楼2—139室
联系电话	073182046572 13975199288

产品详情

环氧煤沥青重防腐涂料厂家直销

型号:HL52-72

规格:20KG/桶

产品详情

该产品是厚浆型，以环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，

另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。

主要特性

漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；

干燥性能超群；

高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。

主要用途

广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管以及工矿企业冷却水管道的外壁防腐用底、面漆。

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，黑色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2小时，实干 24小时

铅笔硬度： H

附着力： 2（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水（3%盐水，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐酸性（20%硫酸，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐碱水（10%NaOH，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

包装规格

漆：20千克/厅，固化剂：2.0千克/厅。

基本参数

配 比：漆料：H-100固化剂 = 10：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：250～350g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数 涂装二至三道，50μm/道，干漆膜150μm以上

配套用漆

可作为底面合一漆使用；

与HL52-72铝粉环氧煤沥青面漆配套用于户外耐候。

表面处理

有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到Sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级；涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等污物。

涂装方法

无气喷涂：稀 释 剂：X-17 重防腐环氧稀释剂

稀 释 率：0～15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：

稀释剂：X-17重防腐环氧稀释剂

稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：

稀释剂：X-17重防腐环氧稀释剂

稀释率：0~10%（以漆料重量计）

储存期限

存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。

湖南昂威涂料有限责任公司是一家集涂料研发、生产和营销为一体的高科技民营企业，自成立以来，公司始终坚持走高端化产品线路，引进行业顶尖的技术人才，采用国内外先进的设备和制漆技术，以符合环保的原材料和配方为依托，公司坚持以“质量信誉求生存、务实创新求发展”的经营理念，打造出旗下知名品牌：“柒涂士”、“昂威水漆”系列产品。公司以生产销售的产品有：水性工业漆、防锈漆、防腐漆、高温漆、氟碳漆、环氧类防腐漆、丙烯酸类、耐酸碱重防腐漆玻璃鳞片、聚氨酯漆、防火涂料、氟磺化、氯化橡胶、聚氯乙烯、反光漆、特种涂料等.并为客户提供合适的油漆配套方案和油漆技术咨询，广泛用于建筑、高铁、电力、钢铁、矿山、管道、化工、机械等各大行业、专业品质、互利双赢！

地址：长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技创业园创业中心101二楼2—139室联系人：
易炎强联系手机：13975199288