

成都聚乙烯闭孔泡沫板生产商

产品名称	成都聚乙烯闭孔泡沫板生产商
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	680.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

规格:1m*2m*0.02m, 1立方米25张1m*2m*0.03m1立方米16张1m*2m*0.05m1立方米10张1m*2m*0.01m1立方米50张1m*2m*0.015m1立方米33张应用范围1、混凝土公路伸缩缝之接缝板;2、道桥接缝止水板;3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;6、生活水厂及污水处理厂水池止水填缝板;7、机场跑道之接缝板;8、港口、码头、混凝土之接缝板;9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板;10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

聚乙烯闭孔泡沫板主要的作用就是能够防浸透,因而聚乙烯闭孔泡沫板能够做为接缝板运用在地下道水洞,港口,码头,水利工程等所有需求防浸透的地方。除了防浸透的功用之外,由于聚乙烯闭孔泡沫板的密度很小,它能够反抗不正常的高温文低温,稳定性在众多的材猜中也是的。他还有十分的耐老化性,无论是遇到酸,碱,盐,仍是油都不会遭到任何影响。聚乙烯闭孔泡沫板不仅在我国得到很广泛的运用,国外的施工建造也常常运用聚乙烯闭孔泡沫板。无论是木材,软木,橡胶仍是沥青,都没有聚乙烯闭孔泡沫板的特征。

聚乙烯(PE)树脂属结晶型聚合物,呈线性结构,受热熔化时大分子间作用力很小,呈现高弹态的温度范围很窄,当树脂熔融后熔体黏度较低,因此发泡时发泡剂的分解气体不易保持在树脂中,使发泡工艺较难控制;PE结晶度大,结晶速度快,由熔融态变至晶态要释放大量结晶热,再加上熔融PE热容较大,冷却至固态所需时间长,不利于气体在发泡过程中保持。此外,PE树脂的气体透过率高,其中低密度聚乙烯(LDPE)比高密度聚乙烯(HDPE)更容易渗透气体,容易透过的气体是二氧化碳(CO₂)。这些因素皆会促进发泡气体的逃逸。为克服上述缺点,通常要使分子间相互交联成为部分网状结构,以增大树脂黏度,减缓黏度随温度升高而降低的趋势,即调整树脂的粘弹性,以适应发泡要求。PE泡沫塑料可分为交联和无交联两种。交联部分约占聚乙烯泡沫塑料市场的50%,并以每年25%的速度增长。交联PE泡沫塑料分为辐射交联和化学交联两种工艺。如果按照发泡剂分解时外部压力不同分类,可分为常压发泡和加压发泡。

