

冷库保温 全水发泡聚氨酯泡沫 组合料

产品名称	冷库保温 全水发泡聚氨酯泡沫 组合料
公司名称	辽阳市杰达防水材料厂
价格	.00/个
规格参数	牌号:JD 厂商/产地:辽宁 含量 :100 (%)
公司地址	辽阳市宏伟区大打白村
联系电话	0419-5169958 13898268033

产品详情

牌号	JD	厂商/产地	辽宁
含量	100 (%)	密度	* (g/cm ³)
执行质量标准	GB/T6343-1995	用途	海底(深海)输油管道 (一步法、二步法)、耐高温的中压蒸汽管道 (一步法、二步法)、普通型管道 (一步法、二步法)、管道保温管托、化工企业的原料管道保温、冷库、冰箱、
CAS	*		

绿色环保--全水发泡聚氨酯系列组合料的特性

a(白料聚醚酯多元醇) : b (异氰酸酯) 的比值为1 : 0.8。

自由发泡 , 泡沫密度由10kg/m³ ~ 600kg/m³ 之间任意调整。

泡沫体的上升时间与固化时间同时进行

泡沫的孔径小于0.5mm以下 , 孔径细小、分布均匀。

耐温可达150 /192h的检测 , 泡沫无粉化、开裂现象。

泡沫的总损耗量为0.5% , 泡沫不收缩。

低温、高温状态下 , 无挥发正常发泡施工。

粘接强度高，无需任何粘接可直喷于保温体。

抗氧指数 26 ~ 33. 闭孔率98%。

辽宁省塑料制品质量监督检验站

报告编号：20084204051152-3

序号	项目	检测结果	执行标准及检测条件
1	表面密度kg/m ³	32.2	gb/t6343-1995
2	压缩强度mpa	0.204	gb/t8813-1988
3	导热系数w/(m.k)	0.0267	gb/t10297-1998
4	吸水率 %	18.7	gb/t8810-2005方法a
5	加热尺寸变化率%100 /48h	l	-12.1
		w	-18.1
		t	-9.33
6	冷冻尺寸变化率 %-20 /48h	l	0.182
		w	0.232
		t	0.098
7	垂直法 燃烧试验	燃烧时间s	27.2
		火燃高度mm	250
		燃烧速度mm/s	77
8	水平法 燃烧试验	燃烧时间s	62.5
		燃烧范围mm	88
		燃烧速度mm/s	0.60

注：自由发泡、不收缩、损耗0.5%、32kg/m³ 出方量31m³ /t、无需任何粘接可直喷于建筑体、不受温度限制，全年均可正常施工发泡，抗氧指数 26 ~ 33

<http://www.lgazl2008.com.cn> (详细检测报告)

售后技术专线：0419-2575319 艾宝义

销售热线：13898268033 艾中良

qq:413470527 qq:766650696