

# 全水发泡聚氨酯 深海输油管道保温 组合料

产品名称	全水发泡聚氨酯 深海输油管道保温 组合料
公司名称	辽阳市杰达防水材料厂
价格	.00/个
规格参数	牌号:JD 厂商/产地:辽宁省辽阳市 含量 :100 ( % )
公司地址	辽阳市宏伟区大打白村
联系电话	0419-5169958 13898268033

## 产品详情

牌号	JD	厂商/产地	辽宁省辽阳市
含量	100 ( % )	密度	* ( g/cm <sup>3</sup> )
执行质量标准	GB/T 6343-1986	用途	海底(深海)输油管道 ( 一步法、二步法 )、耐高温的中压蒸汽管道 ( 一步法、二步法 )、普通型管道 ( 一步法、二步法 )、管道保温管托、化工企业的原料管道保温、冷库、冰箱、

泡沫废品可回收再利用。

绿色环保--全水发泡聚氨酯系列组合料的特性

a(白料聚醚酯多元醇) : b ( 异氰酸酯 ) 的比值为1 : 0.8。

自由发泡 , 泡沫密度由10kg/m<sup>3</sup> ~ 600kg/m<sup>3</sup> 之间任意调整。

泡沫体的上升时间与固化时间同时进行。

泡沫的孔径小于0.5mm以下 , 孔径细小、分布均匀。

耐温可达150 /192h的检测 , 泡沫无粉化、开裂现象。

泡沫的总损耗量为0.5%，泡沫不收缩。

低温、高温状态下，无挥发正常发泡施工。

粘接强度高，无需任何粘接可直喷于保温体。

抗氧指数 26 ~ 33.闭孔率98%。

国家轻工业塑料产品质量监督检测大连站

报告编号：省塑检（2003）w319

序号	检测项目	检测结果	执行标准及检测条件
1	表面密度kg/m <sup>3</sup>	114	gb/t 6343-1986
2	导热系数w/m.k	0.029	gb/t10297-1988
3	拉伸强度kpa	503	gb/t9641-1988
4	压缩强度kpa	763	gb/t8813-1988
5	弯曲强度mpa	1.77	gb/t8812-1988
6	耐热性 100 /96h	抗压强度变化率%	27.5
		重量变化率%	1.86
		尺寸变化率%	1.18
			gb/t 7141-1986 使用（50x50x50）mm试样

注：自由发泡、不收缩、损耗0.5%、出方量高，抗氧指数 26 ~ 33.

<http://www.lgazl2008.com.cn>（详细检测报告）

售后技术专线：0419-2575319艾宝义

销售热线：13898268033艾中良

qq:413470527qq:766650696