

全水发泡聚氨酯泡沫 组合料 检测报告（4）

产品名称	全水发泡聚氨酯泡沫 组合料 检测报告（4）
公司名称	辽阳市杰达防水材料厂
价格	.00/个
规格参数	牌号:LYJD-QS 厂商/产地:辽宁 含量 :100（%）
公司地址	辽阳市宏伟区大打白村
联系电话	0419-5169958 13898268033

产品详情

牌号	LYJD-QS	厂商/产地	辽宁
含量	100（%）	密度	*（g/cm ³ ）
执行质量标准	GB/T6343-1995	用途	聚氨酯保温领域

绿色环保--全水发泡聚氨酯系列组合料的特性

无毒，无害，绿色环保。废料可回收再利用。

a(白料聚醚酯多元醇)：b(异氰酸酯)的比值为1：0.8。

自由发泡，泡沫密度由10kg/m³ ~ 600kg/m³ 之间任意调整。

泡沫体的上升时间与固化时间同时进行。

泡沫的孔径小于0.5mm以下，孔径细小、分布均匀。

耐温可达150 /192h的检测，泡沫无粉化、开裂现象。

泡沫的总损耗量为0.5%，泡沫不收缩。

低温、高温状态下，无挥发正常发泡施工。

粘接强度高，无需任何粘接可直喷于保温体。

抗氧指数 26 ~ 33.闭孔率98%。

售后技术专线：0419-2575319

序号	项目	检测结果	执行标准及检测条件
1	表面密度kg/m ³	72.5 (2#)	gb/t6343-1995
2	压缩强度mpa	0.981	gb/t8813-1988
3	导热系数w/(m.k)	0.0372	gb/t10297-1998
4	吸水率%	3.11	gb/t8810-2005方法a
5	加热尺寸变化率%100 /48h	l	-1.08
		w	-1.02
		t	-0.02
6	冷冻尺寸变化率%-20 /48h	l	0.149
		w	0.138
		t	0.38
7	垂直法 燃烧试验	燃烧时间s	16.9
		火焰高度mm	250
		燃烧速率mm/s	93.4
8	水平法 燃烧试验	燃烧时间s	113
		燃烧范围mm	63
		燃烧速率mm/s	0.55

注：自由发泡，不收缩，损耗量0.5%，出方量高，低温、高温状态下，无挥发均可正常施工发泡，闭孔率高98%。抗氧指数 26 ~ 33。

qq:413470527 qq:766650696

<http://www.lgazl2008.com.cn>