

## 0.5mm聚乙烯防渗膜价格

产品名称	0.5mm聚乙烯防渗膜价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.80/平方
规格参数	断裂强度:24KN 伸长率:600% 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

蓄水池防渗膜粘接方法，膜粘接前，用毛巾去掉膜面上的砂子、泥土等脏物，要保证膜面干净。

### 1.热熔焊接法：

热熔焊接前须将上下两层防渗膜重叠15公分，焊接工序分为：调节压力、设定温度、设定速度、焊缝搭接检查、装膜入机、启动马达。焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。焊接的温度、速度和压力经过实验和检测后确定。焊缝处位于上层防渗膜的边缘应打磨成的倾角，以提高焊缝的焊接质量。褶皱部分的边缘，剪去裂痕的皱纹以保证平坦重叠。挤压焊接裂纹或皱纹切除部分时，其重叠应不小于10厘米。应避免十字搭接，采用丁字交错焊接形式。焊缝要求整齐和美观，不得有滑焊或跳走的现象。

### 2.胶粘接法

防渗接缝大面积施工时，不建议使用胶粘接法。只在边角衔接或与建筑水泥墙面衔接的，可采用胶粘法，该办法接缝强度过低，仅为防渗膜母材强度的40%左右，且胶粘剂在5 时即会降低粘合力。致使接缝粘不住，防渗要求达不到。用热熔胶进行粘接虽然方便，但是怕常年在水中浸泡就会在接口处出现缝隙，缝隙越来越大，而失去防渗效果。

### 蓄水池防渗膜的锚固方法：

1. 对于泥土池来说，宜采用沟槽锚固法，锚固沟要求离施工平面40公分开沟，沟宽度4公分，沟深度40公分CM，将膜拉入U字型沟里，用沙袋或泥土将其固定。

2. 对于水泥池来说，宜采用膨胀螺栓锚固法，要做到压条宽度不小于2cm，厚度不得小于2mm，膨胀螺栓间距不应大于600mm，压条处应有防腐措施。螺栓直径不小于4mm，其间距不大于0.5m，施工时，先用备好的沙袋将摆好位置的膜临时固定，防止大风将膜吹动移位，然后再进行膨胀螺栓锚固。。

#### 九、蓄水池防渗膜铺设后的防漏检查方法：

在开始蓄水前，要做好防漏检查工作，如有问题可及时解决，避免渗漏现象的出现。一般情况下，检查方法有目测、充气检测及破坏试验，目测主要是对铺设的防渗膜外观、焊缝质量、T型焊接、基底杂物等进行细致的检查。除目检外，如有必要还可采用真空检测和气压检测，充气压检测的充气5分钟不漏气，考虑到卷材较柔软易变形，允许压力下降20%。对膜进行拉力测试时，其标准为在做剥离和剪切试验时，焊缝没被撕裂开而母才被撕拉破坏，此时焊接合格。