

快递包装打包带 芜湖包装打包带 江城打包带

产品名称	快递包装打包带 芜湖包装打包带 江城打包带
公司名称	安徽江城包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村镇东埂开发区纬五路
联系电话	15055312917

产品详情

如何区分“全新带”与“全塑带”

打包带这个行业已然经历了30余年的发展，市场上打包带的质量参差不齐，价格从几十元到几百元都有。在采购过程中，企业往往只注重吨价，而忽视每一吨打包带的实际长度。这种畸形的观念也影响了一部分打包带生产厂家，市场出现了夹心打包带，吨包打包带，再生料打包带等一些廉价而又厚重的带子。

但夹心打包带，吨包打包带，再生料打包带的抗断裂强度非常低，粘结强度差，陶瓷包装打包带，对产品打包质量造成影响。那么，我们在采购打包带时如何区分打包带的质量呢？

如何区分“全新带”与“全塑带”

1、所谓全新带，就是材料为100%的原生塑料材料制成，这种材料性能最优，但价格也最贵。全塑带也是由100%塑料制成，但材料中全部或部分为回收塑料。那么，如何来区分打包带是不是由全新料做成的呢？

2、从外观上辨别

用全新料做的打包带比较美观，其材质是透明的，色泽也均匀。比如，我们可以在桌面放一张写了字的纸，用一截全新料打包带放在纸上面，然后我们可以清晰地看到打包带下面的字，而用回收料做的打包带则没有这种效果。

3、从手感上辨别

用全新料做的打包带，反弹力好，硬度直度厚度都较好。我们可以拿100%全新料做的打包带跟掺杂了回收料的打包带来对比，用手指反方向拉伸感受一下，可以发现100%全新料做的打包带恢复力很强，而回收料做的打包带则硬度不够，因此恢复力也没那么好。

4、用实验辨别

其中有种的办法就是火烧法。100%全新料做的打包带用火烧不会有刺激性的气味，包装打包带厂家，残灰是结晶体。而有掺杂回收料的打包带燃烧时会有难闻的刺激性气味，并且残灰有其它物质，例如石灰等。

聚丙烯(P.P.) 打包带 特点：

- 1、聚丙烯（PP）为主要原料
- 2、适用于各行各业的各种打包机（半自动、全自动、手工打包机）
- 3、粘力特强，拉力大，质量轻、耐腐蚀，外表美观
- 4、新产品质量符合塑料打包带GB12023-89标准
- 5、色泽鲜艳
- 6、可根据客户要求和样品，生产印字、印图标等特殊的打包带

塑钢带（又称PET带）是目前国际上的流行的替代钢皮带的新型捆扎带，广泛应用于钢铁、铝材、化纤、棉纺、纸业、金属制罐等行业。

- 1、抗拉力强：既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保您产品的运输安全。
- 2、延伸率小：伸长率仅是聚丙烯（PP）带的六分之一，能长时间保持拉紧力。
- 2、耐高温性强：熔点为260度，120度以下使用不变形。
- 3、柔韧性好：无钢皮带的锋利边缘，操作安全，既不伤手也不损坏被捆物体。
- 4、美观不生锈：无钢皮带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。
- 5、经济效益佳：1吨塑钢带的长度相当于6吨钢皮带，每米单价低于钢皮带，能为您降低成本。

PP打包带，材质：聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好，快递包装打包带，

- 1、断裂拉力强，耐弯曲疲劳，密度小，拉伸冲击性能佳，
- 2、使用方便，现已在各领域中广泛作用。

塑钢打包带

- 1、PET塑钢带是一种抗拉性好，熔接性能优秀的包装材料。
- 2、具有很好的拉紧保持能力，打好包后长时间不松弛，从而保证了货物在长途运输中具有卓越的抗冲击性。
- 3、可直接用PET塑钢带打包，货物不会受损或被腐蚀。
- 4、柔韧性好，操作方便安全。PET塑钢带没有钢带锋利的边缘，不会划伤包装物更不会伤手，芜湖包装

打包带，剪断时无需专用工具，即使捆得越紧，剪开时也不会伤人。

5、优越的耐气候性，在-50 --100 之间，保持有良好的稳定性。

6、外观漂亮，环保，可回收使用

打包带的试验方法

1、取样规定

随机取样5卷，在每卷外端除去3m后，分别截取3m长的样带5根。

2、宽度及偏差测定

(1) 试样

分别在5根样带上截取200mm长的试样5个。

(2) 仪器

精度0.02mm的游标卡尺。

(3) 方法及结果表示

每个试样测二处，共10处。记录10个测定值。取其偏差值作为宽度偏差。准确到0.1mm。

3、厚度测定

(1) 试样

分别在5根样带上截取200mm长的试样5个。

(2) 仪器

精度0.02mm的游标卡尺。

(3) 方法及结果表示

测量每个试样中间部位的厚度（包括花纹），每个试样测2处，共10处。记录10个测定值。取其偏差值作为厚度偏差。

4、每米克重的测定

(1) 试样

分别在5根样带上截取1m长的试样5个。

(2) 仪器

精度1mm的量具及精度为0.1g的天平。

(3) 方法

把5个试样分别放在天平上称重，计算5个试样的算术平均值，准确到0.1g。

5、外观

在正常光线下目测。

6、断裂拉力和断裂伸长率的测定

(1) 试样

取300mm长试样5个，中间有效距离为100mm。

(2) 试样状态调节

按GB2918标准环境进行，预处理时间为4h。

(3) 方法

断裂伸长率按GB1040中第19条计算，取5个试样测试结果的算术平均值，准确到1%。

7、偏斜度的测定

(1) 试样

分别在5根样带上截取1.2m长的试样5个。

(2) 仪器、用具

透明有机玻璃板和精度为1mm的直尺。

(4) 方法

固定试样一端，自由平放，用透明有机玻璃板压平，用直尺测量试样偏斜距离，算5个试样的偏斜度的算术平均值，为试样的偏斜度。准确到1mm。

快递包装打包带-芜湖包装打包带-江城打包带由安徽江城包装材料有限公司提供。安徽江城包装材料有限公司（www.jcdabaodai.com）位于芜湖市镜湖区方村镇东埂开发区纬五路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江城打包带在复合材料包装制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。江城打包带取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江城打包带全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。