

代理PA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010无卤阻燃级

产品名称	代理PA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010无卤阻燃级
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	PA66:聚酰胺66 FR7025:无卤.热稳定性 美国杜邦:电气/电子应用领域
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

代理 PA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010无卤阻燃级

Zytel FR7025V0F NC010

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明:

Zytel FR7025V0F NC010 是一种 NYLON RESIN 产品。它可以通过注射成型进行处理，且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。典型应用：电气/电子应用.特性包括：

阻燃/额定火焰

成核

加工性能良好

晶体

可焊

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection Molding (English) Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English)

UL 黄卡 2

E41938-234498

搜索 UL 黄卡

DuPont Performance Polymers

Zytel

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

添加剂

成核剂热稳定剂润滑剂阻燃

性能特点

半结晶超声波可焊接经润滑可加工性，良好磷含量，低（到无）热稳定性无卤有核阻燃性能阻燃性能

用途

电气/电子应用领域电气部件连接器

RoHS 合规性

联系制造商

外观

自然色

形式

颗粒料

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA66-FR(30)<

树脂ID (ISO 1043)

PA66-FR(30)

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.16

g/cm

ISO 1183

收缩率

ISO 294-4

横向流量 : 2.00 mm

1.0

%

流量 : 2.00 mm

0.90

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

1.8

%

ISO 62

机械性能

额定值

拉伸模量 (23 ° C)

3750

MPa

ISO 527-2

拉伸应力 (断裂, 23 ° C)

80.0

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

10

ISO 527-2

弯曲模量 (23 ° C)

3660

ISO 178冲击性能

额定值

简支梁缺口冲击强度

ISO 179/1eA

-40 ° C

3.0

kJ/m

23 ° C

3.7

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

140

kJ/m

ISO 179/1eU

热性能

额定值

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

235

° C

ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火

84.0

ISO 75-2/A

熔融温度 3

260

° C

ISO 11357-3

RTI Elec

UL 746

0.750 mm

130

1.50 mm

3.00 mm

RTI Imp

UL 746

0.750 mm

75.0

1.50 mm

3.00 mm

RTI Str

UL 746

0.750 mm

85.0

1.50 mm

3.00 mm

电气性能

额定值

漏电起痕指数

> 600

V

IEC 60112可燃性

额定值

UL 阻燃等级

UL 94, IEC 60695-11-10, -20

0.750 mm

V-0

1.50 mm

3.00 mm

灼热丝易燃指数

IEC 60695-2-12

1.50 mm

960

3.00 mm

热灯丝点火温度

IEC 60695-2-13

1.50 mm

775

3.00 mm

注射

额定值

单位制

干燥温度

干燥时间

2.0 到 4.0

hr

建议的最大水分含量

< 0.20

加工（熔体）温度

270 到 290

Melt Temperature, Optimum

280

模具温度

50.0 到 90.0

Mold Temperature, Optimum

70

Drying Recommended

Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level

详细介绍：

一. 苏州汇达塑塑化公司原料25公斤起订,批量可折扣,款到发货或货到付款,珠三角一天内到达,国内各地3-4天到货.

特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价。

感谢您的大力支持。郑重承诺:本公司所售原料均为原厂原包装正牌料,杜绝一切副牌料,水口料以次充好

本公司质量保证,价格优惠,量大从优,欢迎来电洽谈合作!苏州汇达塑塑化可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告、COA认证、COC认证等等

我企业市场销售的PA66美国杜邦等级统计数据:

产品

定属记号

性能特点