

希培德固化剂

产品名称	希培德固化剂
公司名称	上海希培德建筑材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市青浦工业园区新胜路98号1号厂房
联系电话	021-59228603 13916700535

产品详情

锂基地面硬化系统-CIPADECKL

产品描述：

CIPADECKL（锂基液态硬化剂）是一种透明的，有着良好的渗透性，与操作性的液体，用于增加混凝土密度与提高混凝土防尘性能。

用途

I增加混凝土密度与防尘性

I适用于仓库，工业地面，商用建筑和居住区

I覆盖于混凝土表面，增强混凝土硬度

I新混凝土需完全固化后施工

优点

I只需涂一层

I不含钠盐或钾盐，表面不会出现龟裂

I防水性强

I水溶性，少量异味，无危害，无有毒物质

I有着良好的渗透性

I易于保养与清洁，施工后，有效降低混凝土透水性

I完工后的地面无污染

I施工后一天内可见光泽度，正常使用，光泽度随日益增加

I不会起皮

IUV 稳定，施工时间短

技术数据

外表.....透明

密度.....1.08

固体含量.....10%Min

燃点.....N/A

重量（每加仑）.....9.0Lbs

凝固点.....0 （32F）

VOC含量.....0g/L

PH.....10.0

溶解度.....100%

表面处理：

使用CIPADECKL前，去除所有混凝土表面污物，养护剂和其他物质。（不要酸洗）。处理表面养护剂和其他涂层时，请与当地CPD代表联系。简单处理请使用碱性混凝土洗涤剂。

使用

新混凝土（完全固化后）

（增强表面涂层密度和增强防尘性）

使用CIPADECKL前，混凝土需完全烦躁。建议现场做测算，算出实际覆盖面积。在高温条件下，可先用清水保持地面潮湿。在正式使用前，需去除所有积水。用刮板，低压喷雾器，拖把或扫帚按建议的使用量将CIPADECKL饱满地涂于混凝土表层。混凝土需保持潮湿至少20分钟。如果20分钟后仍未干燥完毕，需去掉过量材料或重新施工。通常情况，涂一层就足够，若因混凝土渗透性非常好或质量比较差而导致

混凝土表层潮湿时间未达20分钟，需及时补充材料进行二次喷涂。即将到达20分钟时，用清水冲去多余的材料或者用扫帚扫开积水。如果需增加光泽度，在涂层干燥后30分钟或一个小时，可进行打磨抛光。使用白，红，或者黑色垫子配合高速抛光机取得既定的效果。

限制

I CIPADECKL并不是固化成膜物质，并且也不符合ASTM C-309

I CIPADECKL在自然状态下，呈碱性，可以与玻璃制品和铝制品进行化学反应

I在使用CIPADECKL之前，必须将混凝土表层处理干净，否则CIPADECKL和混凝土反应不充分

I当地面潮湿时，会变得很滑，所以在整个产品的使用过程中，必须采取一定的防护措施

I在自然状态下，产品呈碱性。在整个施工阶段，施工人员需穿适当的防护服。请在施工前，阅读安全手册

I不要稀释产品

I不能掩盖混凝土表面瑕疵或桥梁细缝裂纹

I不推荐应用于环氧魔石

I需被认证的专业施工人员才可进行施工

I使用温度：5-35 (41-95)

覆盖率

通常情况下,覆盖率是由现场测试得出.然而,以下数据为基本基本覆盖率,仅供参考

完全固化28天以上混凝土@10-15m²/L(400-600ft. /U.S gal.). 覆盖率按混凝土情况而定

包装

208L(55 U.S. 加仑)圆桶-233kg (514 Lbs.)

18.9L(5 U.S. 加仑)提桶-21.2kg(46.7 Lbs.)

清洗

所有工具和装备使用后，需立即用清水清洗。按当地要求，处理清洁用水

储存

在冷冻情况下，保护产品

保存期限

常温仓库里，未开封容器中可保存两年

安全预防

参照产品安全数据表 (M.S.D.S.) 按安全守则操作. (MSDS #397)

担保

本资料包含的所有信息和推荐均基于我们及独立的实验室经验，相信在受控条件下是准确的。由于无法对该产品各种可能的应用和施工情况进行预先估计，包括施工时的天气，工地条件，使用方法，基材的类型等，因而无法作出精确的担保及保证。在进行某些特殊用途时，使用者必须根据自己的测试来决定其适用性。

对于该产品，CPD没有在无限制条件下提供任何担保，明确表达或暗示产品的销路或适用于某特殊用途。

CPD的责任应仅限于：对使用CPD产品的特定区域，提供足够的CPD产品进行再处理或修复。CPD保留在难以判定的情况下，通过可接受的测试方法找出真正原因的权利。除此之外，CPD不承担任何由于违背，超出担保范围的过失责任，或绝对责任；包括由此产生的偶然，必然的损害责任。

该担保不可由CPD的代表，代理商或经销商进行修改和延展。